VERF

# Verf HARTSTEEN

Verf HEARTHSTONE — acryllatexverf (Canada).

MATTE ACRYL BINNENVERF | ONTVLAMBAARHEID NIET ONTVLAMBAAR




## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D2PN254** |
| Dartank-EAN | **3701839348352** |
| Materiaal | **Matte acryl binnenverf** |
| Kleuren | **Marron** |
| Verkoopeenheid | **pot** |

PRESENTATIE

## Presentatie

100% acryl watergedragen muurverf voor binnen met een diepmatte, reflectievrije afwerking. Verf en primer in één: verbergt oneffenheden van de ondergrond en biedt de afwasbaarheid van een glanzendere afwerking. Verkrijgbaar in een breed palet kant-en-klare kleuren.

## STERKE PUNTEN

**01**
### Diepmat
Glansloze matte afwerking (1–5% bij 60°), vol en egaal.

**02**
### Verf en primer in één
Op gezonde, eerder geschilderde ondergronden is geen grondlaag nodig.

**03**
### Dekkracht
Uitstekende dekkracht die kleine oneffenheden verbergt.

**04**
### Afwasbaar
Uitstekend afwasbaar en zeer vlekbestendig.

**05**
### Snel drogend
Kleefvrij in 30–60 min, overschilderbaar na 2–4 u.

**06**
### Geurarm, watergedragen
VOS onder 100 g/L, niet ontvlambaar, gereedschap reinigen met water.

## HET MATERIAAL

### Matte acryl binnenverf

100% acryl watergedragen binnenmuurverf, glansloos mat, verf en primer in één.

| | |
|---|---|
| Producttype | **100% acryl watergedragen binnenverf, verf en primer in één** |
| Toepassing | **Binnen — wanden van woonruimtes (woonkamer, eetkamer, slaapkamer, gang), matig gebruik; nieuwbouw of onderhoud** |
| Volumieke massa | **1400 kg/m³ ± 20 kg/m³** |
| Bindmiddel | **100% acrylemulsie** |
| Verdunner | **Water** |
| Pigmenten | **Titaandioxide, inerte vulstoffen en andere** |
| Uiterlijk / afwerking | **Mat, glansloos — dekkend** |
| Glans bij 60° | **1–5 %** |
| Glans bij 85° | **3–5 %** |
| Vaste stof (volume) | **40 % ± 1 %** |
| Rendement per laag | **10–11 m²/L** |
| Ondergronden | **Alle eerder geschilderde oppervlakken (water- of oplosmiddelbasis) na voorbereiding; nieuwe ondergronden na de juiste grondlaag** |
| Verdunning | **Gebruiksklaar — niet verdunnen** |
| Aantal lagen | **2** |
| Kleefvrij | **30–60 min** |
| Overschilderbaar na | **2–4 h** |
| Verwerkingstemperatuur | **15–25 °C** |
| Relatieve vochtigheid bij verwerking | **30–50 %** |
| Gereedschap | **Nylon-polyester kwast; pluisvrije roller 10–13 mm; airless spuitdop 0,017–0,019 inch** |
| Reinigen van gereedschap | **Lauw zeepsop** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Ontvlambaarheid | | **Niet ontvlambaar** |
| Vlampunt | | **Niet van toepassing** |

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Afwasbaarheid | | **Uitstekend afwasbaar, hoge vlekbestendigheid** (Valeur qualitative fabricant ; aucune classe EN 13300 déclarée) |
| Wachttijd vóór eerste reiniging | | **30 jours** |
| Houdbaarheid | | **5 ans** (Environ ; au frais, au sec, local ventilé, à l'abri du gel) |
| VOS-gehalte | Normes environnementales canadiennes (COV) | **≤ 100 g/L** (Inférieur à 100 g/L) |
| Geur | | **Geurarm** |

## GARANTIE

### Garantie

De fabrikant garandeert dat het product overeenkomt met het technisch blad bij gebruik volgens de instructies; de garantie dekt alleen de productkwaliteit, niet de verwerkingsomstandigheden.

## VERWERKING

| TEMPERATUUR | RELATIEVE VOCHTIGHEID | VENTILATIE | ONDERGROND |
|---|---|---|---|
| +15 °C tot +25 °C. | 30–50%. | Ventileren tijdens verwerking en droging, tocht vermijden. | Schoon, draagkrachtig, droog, vrij van stof, vet, was, schimmel en krijting. |

### Verwerking

1. **1. Reinigen** Ondergrond wassen met een geschikt reinigingsmiddel; schimmel behandelen met verdund bleekwater (1 deel op 3 delen water).
2. **2. Schrapen en schuren** Bladderende verf verwijderen, schuren met korrel 120–220 (bij voorkeur nat) en stof afzuigen.
3. **3. Vullen** Gaten en scheuren vullen met plamuur; op geschilderde ondergronden geen voegcement gebruiken (slechtere hechting).
4. **4. Indien nodig gronden** Nieuw pleisterwerk of gipsplaat: watergedragen hechtprimer; kaal hout: geschikte grondverf, knoesten afsluiten met schellak; poreus beton: betoncoating. Niet nodig op gezonde oude verf.
5. **5. Verf voorbereiden** Goed doorroeren; niet verdunnen en niet mengen met andere verven of oplosmiddelen. Gereedschap vooraf bevochtigen met water.
6. **6. Aanbrengen** Royaal aanbrengen zonder te overladen, in vlakken van ca. 60 × 120 cm: rol een 'W', vul die zonder de roller op te tillen, en strijk af van ongeschilderd naar geschilderd.
7. **7. Tweede laag** 2–4 u tussen de lagen; twee aflakken zorgen voor duurzaamheid en een egaal uiterlijk. Afplakband na elke laag verwijderen.
8. **8. Gereedschap reinigen** Overtollige verf verwijderen en wassen met lauw zeepsop.

### Opslag

- **Omstandigheden** Op een koele, droge, goed geventileerde plaats; vorstvrij bewaren.
- **Houdbaarheid** Ca. 5 jaar.
- **Restanten** Restanten afvoeren volgens de regels van de gemeente (milieupark).

## ONDERHOUD

### Onderhoud

| | |
|---|---|
| Wachttijd | **30 dagen na het schilderen wachten vóór de eerste reiniging.** |
| Reiniging | **Niet-schurend reinigingsmiddel en zachte doek.** |

## HOEVEELHEDEN

### AFMETINGEN

| AFMETING |
|---|
| Tester 0,45 L |
| 0,946 L |
| 3,78 L |

## KLEUREN EN OPTIES

### Kleuren

● Marron

## VOORZORGEN

- **Natte ruimtes** Kies voor keukens en badkamers een glanzendere afwerking.
- **Schuren** Droog schuren van oude verflagen kan gevaarlijk stof vrijgeven: nat schuren of een masker dragen.
- **Veiligheid** Kan de ogen irriteren; contact vermijden, bij spatten grondig spoelen met schoon water. Buiten bereik van kinderen houden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.