VERF

Verf TRILLIUM

Verf TRILLIUM — acryllatexverf (Canada).

MATTE ACRYL BINNENVERF | ONTVLAMBAARHEID NIET ONTVLAMBAAR



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D2PN609**
Dartank-EAN	**3701839344477**
Materiaal	**Matte acryl binnenverf**
Kleuren	**Gris**
Verkoopeenheid	**pot**

PRESENTATIE

Presentatie

100% acryl watergedragen muurverf voor binnen met een diepmatte, reflectievrije afwerking. Verf en primer in één: verbergt oneffenheden van de ondergrond en biedt de afwasbaarheid van een glanzendere afwerking. Verkrijgbaar in een breed palet kant-en-klare kleuren.

STERKE PUNTEN

01
Diepmat
Glansloze matte afwerking (1–5% bij 60°), vol en egaal.

02
Verf en primer in één
Op gezonde, eerder geschilderde ondergronden is geen grondlaag nodig.

03
Dekkracht
Uitstekende dekkracht die kleine oneffenheden verbergt.

04
Afwasbaar
Uitstekend afwasbaar en zeer vlekbestendig.

05
Snel drogend
Kleefvrij in 30–60 min, overschilderbaar na 2–4 u.

06
Geurarm, watergedragen
VOS onder 100 g/L, niet ontvlambaar, gereedschap reinigen met water.

HET MATERIAAL

Matte acryl binnenverf

100% acryl watergedragen binnenmuurverf, glansloos mat, verf en primer in één.

Producttype	**100% acryl watergedragen binnenverf, verf en primer in één**
Toepassing	**Binnen — wanden van woonruimtes (woonkamer, eetkamer, slaapkamer, gang), matig gebruik; nieuwbouw of onderhoud**
Volumieke massa	**1400 kg/m³ ± 20 kg/m³**
Bindmiddel	**100% acrylemulsie**
Verdunner	**Water**
Pigmenten	**Titaandioxide, inerte vulstoffen en andere**
Uiterlijk / afwerking	**Mat, glansloos — dekkend**
Glans bij 60°	**1–5 %**
Glans bij 85°	**3–5 %**
Vaste stof (volume)	**40 % ± 1 %**
Rendement per laag	**10–11 m²/L**
Ondergronden	**Alle eerder geschilderde oppervlakken (water- of oplosmiddelbasis) na voorbereiding; nieuwe ondergronden na de juiste grondlaag**
Verdunning	**Gebruiksklaar — niet verdunnen**
Aantal lagen	**2**
Kleefvrij	**30–60 min**
Overschilderbaar na	**2–4 h**
Verwerkingstemperatuur	**15–25 °C**
Relatieve vochtigheid bij verwerking	**30–50 %**
Gereedschap	**Nylon-polyester kwast; pluisvrije roller 10–13 mm; airless spuitdop 0,017–0,019 inch**
Reinigen van gereedschap	**Lauw zeepsop**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Ontvlambaarheid		**Niet ontvlambaar**
Vlampunt		**Niet van toepassing**

Eigenschap	Norm	Resultaat
Afwasbaarheid		**Uitstekend afwasbaar, hoge vlekbestendigheid** (Valeur qualitative fabricant ; aucune classe EN 13300 déclarée)
Wachttijd vóór eerste reiniging		**30 jours**
Houdbaarheid		**5 ans** (Environ ; au frais, au sec, local ventilé, à l'abri du gel)
VOS-gehalte	Normes environnementales canadiennes (COV)	**≤ 100 g/L** (Inférieur à 100 g/L)
Geur		**Geurarm**

GARANTIE

Garantie

De fabrikant garandeert dat het product overeenkomt met het technisch blad bij gebruik volgens de instructies; de garantie dekt alleen de productkwaliteit, niet de verwerkingsomstandigheden.

VERWERKING

TEMPERATUUR	RELATIEVE VOCHTIGHEID	VENTILATIE	ONDERGROND
+15 °C tot +25 °C.	30–50%.	Ventileren tijdens verwerking en droging, tocht vermijden.	Schoon, draagkrachtig, droog, vrij van stof, vet, was, schimmel en krijting.

Verwerking

1. **1. Reinigen** Ondergrond wassen met een geschikt reinigingsmiddel; schimmel behandelen met verdund bleekwater (1 deel op 3 delen water).
2. **2. Schrapen en schuren** Bladderende verf verwijderen, schuren met korrel 120–220 (bij voorkeur nat) en stof afzuigen.
3. **3. Vullen** Gaten en scheuren vullen met plamuur; op geschilderde ondergronden geen voegcement gebruiken (slechtere hechting).
4. **4. Indien nodig gronden** Nieuw pleisterwerk of gipsplaat: watergedragen hechtprimer; kaal hout: geschikte grondverf, knoesten afsluiten met schellak; poreus beton: betoncoating. Niet nodig op gezonde oude verf.
5. **5. Verf voorbereiden** Goed doorroeren; niet verdunnen en niet mengen met andere verven of oplosmiddelen. Gereedschap vooraf bevochtigen met water.
6. **6. Aanbrengen** Royaal aanbrengen zonder te overladen, in vlakken van ca. 60 × 120 cm: rol een 'W', vul die zonder de roller op te tillen, en strijk af van ongeschilderd naar geschilderd.
7. **7. Tweede laag** 2–4 u tussen de lagen; twee aflakken zorgen voor duurzaamheid en een egaal uiterlijk. Afplakband na elke laag verwijderen.
8. **8. Gereedschap reinigen** Overtollige verf verwijderen en wassen met lauw zeepsop.

Opslag

- **Omstandigheden** Op een koele, droge, goed geventileerde plaats; vorstvrij bewaren.
- **Houdbaarheid** Ca. 5 jaar.
- **Restanten** Restanten afvoeren volgens de regels van de gemeente (milieupark).

ONDERHOUD

Onderhoud

Wachttijd	**30 dagen na het schilderen wachten vóór de eerste reiniging.**
Reiniging	**Niet-schurend reinigingsmiddel en zachte doek.**

HOEVEELHEDEN

AFMETINGEN

AFMETING
Tester 0,45 L
0,946 L
3,78 L

KLEUREN EN OPTIES

Kleuren

- Gris

VOORZORGEN

- **Natte ruimtes** Kies voor keukens en badkamers een glanzendere afwerking.
- **Schuren** Droog schuren van oude verflagen kan gevaarlijk stof vrijgeven: nat schuren of een masker dragen.
- **Veiligheid** Kan de ogen irriteren; contact vermijden, bij spatten grondig spoelen met schoon water. Buiten bereik van kinderen houden. Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.