LEGNO ESOTICO

Tavola per terrazza scanalata Bangkirai 21×145, classe FAS KD

Specie di legno: Bangkirai.

BANGKIRAI | BOIS | EXTÉRIEUR



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D7W156**
EAN Dartank	**3701839310755**
Materiale	**Bangkirai**
Spessore	**21 mm**
Unità di vendita	**Metro quadrato (m²)**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Latifoglia del Sud-est asiatico, fornita secca, molto densa (910 kg/m³) e naturalmente molto resistente alla biodegradazione. Per terrazze, arredi da giardino, pontili e opere esterne esposte, anche a contatto con acqua di mare.

PUNTI DI FORZA

01
Molto denso
910 kg/m³ al 12% di umidità.

02
Molto resistente
Flessione 142 N/mm², compressione 73 N/mm², modulo elastico 20.100 N/mm².

03
Elevata durabilità
Classe 1–2; durabile contro funghi, termiti e insetti.

04
Acqua di mare
Adatto a opere esposte, anche a contatto con acqua di mare.

05
Fornito secco
Classe FAS essiccata in forno (KD).

06
Fibratura dritta
Tessitura liscia, tono marrone caldo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Bois**
Larghezza	**145 mm**
Profilo	**Rainuré**
Applicazione	**Extérieur**
Lunghezza	**sur demande**
Protezione	**Aucune**
Essenza	**Bangkirai**
Classe	**FAS KD**

IL MATERIALE

Bangkirai

Latifoglia tropicale molto densa e durabile per terrazze.

Origine	**Sud-est asiatico**
Massa volumica	**910 kg/m³**
Colore	**Marrone chiaro-scuro, talvolta sfumature giallo-brune**
Fibratura e tessitura	**Fibratura dritta, tessitura liscia o mediamente liscia**
Tolleranza dimensionale	**10 %**
Classi di aspetto	**FAS KD**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza a compressione		**73 N/mm²**
Resistenza a flessione		**142 N/mm²**
Modulo di elasticità		**20100 N/mm²**
Durabilità naturale (classe)	EN 350	**1–2**
Resistenza ai funghi		**Durabile**

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza agli insetti		**Durabile**
Resistenza alle termiti		**Durabile**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Posa senza contatto con il terreno e con ventilazione sufficiente.
2. **Fuga tra le doghe** Lasciare circa 4–7 mm tra le doghe (di più per le specie più nervose).
3. **Fuga di testa** Prevedere circa 2–3 mm tra le teste delle doghe.
4. **Avvitatura** Viti di lunghezza pari al doppio dello spessore della doga, avvitate a 90°, testa a filo (né sporgente né incassata).
5. **Preforatura** Preforare sempre, anche con viti autoforanti per terrazze.
6. **Fissaggi** Viti in acciaio inox A2 per legni esotici e larice.
7. **Lavorazione** Segagione impegnativa, chiodatura con preforo, incollaggio e finitura buoni; essiccazione lenta.
8. **Controllo prima della posa** L'inizio della posa vale come accettazione dello stato del prodotto: segnalare difetti prima di tagliare, forare o trattare.
9. **Esecuzione** Posa da affidare a un professionista, a regola d'arte.

Stoccaggio

- **Accatastamento** Accatastare le doghe in piano, reggiate e/o caricate uniformemente, lasciando circolare l'aria.
- **Riparo** Conservare in luogo asciutto, al riparo da acqua e UV.
- **Accatastamento** Uno stoccaggio non vincolato espone a imbarcamento e svergolamento.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Patina	**All'esterno il legno si patina d'argento senza perdere le sue caratteristiche tecniche.**
Rinnovo	**Per mantenere il colore originale applicare regolarmente un olio di manutenzione per legno da esterno.**
Rinnovo	**Rinnovare la terrazza due volte l'anno (prima e dopo l'inverno).**

QUANTITÀ

METRATURA AL M² — taglio 8 %

SUPERFICIE	FATTURATO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

AVVERTENZE

- **Tolleranze estetiche** Fori di spillo da 0,5–1,5 mm, microfessure, alburno, fessure di testa fino alla larghezza della doga, differenze di colore e piccoli nodi non sono difetti.
- **Materiale naturale** Legno 100% naturale e igroscopico: si gonfia con l'umidità e si ritira con il caldo. Venatura e colore variano da doga a doga.
- **Dimensioni** Larghezza e spessore reali possono differire di circa il 10% dalle misure fatturate.
- **Materiale naturale** Oli e tannini naturali possono causare macchie, scolorimenti e odori naturali.
- **Materiale naturale** All'esterno patina, deformazioni, fessurazioni e variazioni dimensionali sono fenomeni naturali e non costituiscono motivo di reclamo.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.