EXOTISKT TRÄ

Bangkirai räfflad trallbräda 21×145, FAS KD klass

Träslag: Bangkirai. Tjocklek: 21 mm.

BANGKIRAI | BOIS | EXTÉRIEUR



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D7W156**
Dartank-EAN	**3701839310755**
Material	**Bangkirai**
Tjocklek	**21 mm**
Säljenhet	**Kvadratmeter (m²)**

ÖVERSIKT

Översikt

Lövträ från Sydostasien, levererat torrt, mycket tätt (910 kg/m³) och naturligt mycket motståndskraftigt mot biologisk nedbrytning. För altaner, trädgårdsmöbler, bryggor och utsatta utomhuskonstruktioner, även i kontakt med havsvatten.

FÖRDELAR

01
Mycket tätt
910 kg/m³ vid 12 % fuktkvot.

02
Mycket starkt
Böjning 142 N/mm², tryck 73 N/mm², elasticitetsmodul 20 100 N/mm².

03
Hög beständighet
Klass 1–2; beständigt mot svamp, termiter och insekter.

04
Havsvatten
Lämpligt för utsatta konstruktioner, även i kontakt med havsvatten.

05
Levereras torrt
Kammartorkad FAS-kvalitet (KD).

06
Rak fiber
Slät textur, varm brun ton.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Bois**
Bredd	**145 mm**
Profil	**Rainuré**
Användning	**Extérieur**
Längd	**sur demande**
Skydd	**Aucune**
Träslag	**Bangkirai**
Klass	**FAS KD**

MATERIALET

Bangkirai
Mycket tätt och beständigt tropiskt lövträ för altaner.

Ursprung	**Sydostasien**
Densitet	**910 kg/m³**
Färg	**Ljus - till mörkbrun, ibland gulbruna toner**
Fiber och textur	**Rak fiber, slät till medelslät textur**
Måttolerans	**10 %**
Utseendeklasser	**FAS KD**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Tryckhållfasthet		**73 N/mm²**
Böjhållfasthet		**142 N/mm²**
Elasticitetsmodul		**20100 N/mm²**
Naturlig beständighet (klass)	EN 350	**1–2**
Beständighet mot svamp		**Beständig**
Beständighet mot insekter		**Beständig**

Egenskap	Standard	Resultat
Beständighet mot termiter		**Beständig**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Montera utan markkontakt och med tillräcklig ventilation.
2. **Springa mellan brädor** Lämna cirka 4–7 mm mellan brädorna (mer för de mest rörliga träslagen).
3. **Ändspringa** Lämna cirka 2–3 mm mellan brädändarna.
4. **Skruvning** Skruvar dubbelt så långa som brädans tjocklek, skruvade i 90°, skallen i nivå med ytan.
5. **Förborrning** Förborra alltid, även med självborrande trallskruv.
6. **Infästningar** Rostfria A2-skruvar för tropiska lövträ och lärk.
7. **Bearbetning** Krävande sågning, spikning med förborrning, limning och ytbehandling bra; långsam torkning.
8. **Kontroll före montering** När monteringen påbörjas godtas produktens skick: anmäl fel innan kapning, borrning eller behandling.
9. **Utförande** Montering bör utföras av fackman enligt god byggsed.

Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

SKÖTSEL

Underhåll

Patina	**Utomhus får träet en silvergrå patina utan att förlora sina tekniska egenskaper.**
Renovering	**För att behålla ursprungsfärgen, olja regelbundet med underhållsolja för utomhusträ.**
Renovering	**Renovera altanen två gånger om året (före och efter vintern).**

MÄNGDER

MÄTNING PER M² — 8 % kapspill

YTA	FAKTURERAT
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

VARNINGAR

- **Utseendetoleranser** Nålhål på 0,5–1,5 mm, mikrosprickor, splint, ändsprickor upp till brädbredd, färgskillnader och små kvistar är inga fel.
- **Naturmaterial** 100 % naturligt, hygroskopiskt trä: sväller i fukt och krymper i värme. Ådring och färg varierar mellan brädorna.
- **Mått** Verklig bredd och tjocklek kan avvika cirka 10 % från fakturerade mått.
- **Naturmaterial** Träets naturliga oljor och garvämnen kan ge fläckar, missfärgning och naturlig doft.
- **Naturmaterial** Utomhus är patina, deformation, sprickor och måttförändringar naturliga för trä och inte grund för reklamation.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.