HOUT VOOR BALKEN EN VLOERBALKEN

Geschaafde vuren lat 3,2 x 3,2 cm, klasse AB

Houtsoort: Vuren. Dikte: 32 mm.

VUREN BOIS



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D7S15**
Dartank-EAN	**3701839311776**
Materiaal	**Vuren**
Dikte	**32 mm**
Verkoopeenheid	**Stuk**

PRESENTATIE

Presentatie

Fijnspar (Picea abies) uit Noord-Europa, kamergedroogd en verwerkt tot geschaafde of geprofileerde planken. Licht, makkelijk te bewerken hout voor gevels, lambrisering, vloeren, terrassen en schrijnwerk.

STERKE PUNTEN

01
Noords hout
Europees vurenhout, onder meer uit Noord-Scandinavische bossen, met rechte draad.

02
Lichte kleur
Crèmewit hout, makkelijk te beitsen of te schilderen.

03
Licht en sterk
Ongeveer 390–450 kg/m³ bij een buigsterkte van 78 N/mm².

04
Kamergedroogd
Droog geleverd en klaar voor plaatsing.

05
Veelzijdig
Gevel, lambrisering, plafonds, vloeren, terrassen en binnen- of buitenschrijnwerk.

06
Ruime keuze aan profielen
Vierzijdig geschaafd, messing-en-groef, afgeschuind, ruit of halfrond, in meerdere uitzichtklassen.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Bois**
Breedte	**32 mm**
Lengte	**sur demande**
Profiel	**S4S**
Houtsoort	**Épicéa**
Klasse	**AB**

HET MATERIAAL

Vuren

Kamergedroogd Noords vurenhout, geschaafd of geprofileerd.

Houtsoort	**Fijnspar (Picea abies)**
Herkomst	**Europa (incl. Noord-Scandinavische bossen)**
Volumieke massa	**390–450 kg/m³**
Kleur	**Crèmewit**
Draad en textuur	**Rechte draad, middelfijne textuur**
Tangentiële krimp	**7,9 %**
Maattolerantie	**10 %**
Radiale krimp	**3,6 %**
Vezelverzadigingspunt	**29 %**
Uitzichtklassen	**AB / B / BC / C**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Druksterkte		**50 N/mm²**
Buigsterkte		**78 N/mm²**

Eigenschap	Norm	Resultaat
Elasticiteitsmodulus		**11000 N/mm²**
Natuurlijke duurzaamheid (klasse)	EN 350	**4**
Weerstand tegen schimmels		**Matig duurzaam**
Weerstand tegen insecten		**Matig duurzaam**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** Plaatsen zonder bodemcontact en met voldoende ventilatie.
2. **Voeg tussen planken** Laat ongeveer 4–7 mm tussen de planken (meer bij sterk werkende houtsoorten).
3. **Kopse voeg** Voorzie ongeveer 2–3 mm tussen de kopse kanten.
4. **Schroeven** Schroeven twee keer zo lang als de plankdikte, onder 90° ingedraaid, kop gelijk met het oppervlak.
5. **Voorboren** Altijd voorboren, ook met zelfborende terrasschroeven.
6. **Bewerking** Zagen en afwerken: goed; nagelen met voorboren; drogen met kans op vervorming en scheuren.
7. **Controle vóór plaatsing** Met de start van de plaatsing aanvaardt u de staat van het product: meld gebreken vóór zagen, boren of behandelen.
8. **Uitvoering** Plaatsing door een vakman volgens de regels van de kunst.

Opslag

- **Stapelen** Planken vlak stapelen, omsjord en/of gelijkmatig verzwaard, met luchtcirculatie.
- **Beschutting** Droog bewaren, beschermd tegen water en UV.
- **Stapelen** Niet vastgezette opslag kan leiden tot schotelen en torderen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Vergrijzing	**Buiten vergrijst het hout zilverachtig zonder technische eigenschappen te verliezen.**
Renovatie	**Om de oorspronkelijke kleur te behouden regelmatig een onderhoudsolie voor buitenhout aanbrengen.**
Renovatie	**Het terras twee keer per jaar renoveren (voor en na de winter).**

WAARSCHUWINGEN

- **Natuurlijk materiaal** 100% natuurlijk, hygroscopisch hout: zwelt bij nat weer en krimpt bij warmte. Tekening en kleur verschillen per plank.
- **Afmetingen** Werkelijke breedte en dikte kunnen ca. 10% afwijken van de gefactureerde maten.
- **Natuurlijk materiaal** Natuurlijke oliën en looistoffen kunnen vlekken, verkleuringen en geuren veroorzaken.
- **Natuurlijk materiaal** Buiten zijn vergrijzing, vervorming, scheuren en maatveranderingen natuurlijk en geen reden tot klacht.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.