S4S - LISCIO

Tavola LISCIA Larice Canadese 27×142, classe AB

Specie legnose: larice canadese.

LARICE | BOIS | EXTÉRIEUR | AB



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D7W15**
EAN Dartank	**3701839310823**
Materiale	**Larice**
Spessore	**27 mm**
Unità di vendita	**Metro quadrato (m²)**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Larice siberiano (Larix sibirica) e larice occidentale, dal durame oro miele. Conifera densa e naturalmente resistente, fornita a circa il 18% di umidità, per terrazze, rivestimenti, pontili e recinzioni.

PUNTI DI FORZA

01
Denso
570–710 kg/m³ al 12% di umidità.

02
Resistente
Resistenza a flessione 99 N/mm² e modulo elastico 13.800 N/mm².

03
Naturalmente durabile
Classe di durabilità naturale 3–4 secondo l'esposizione.

04
Tinta dorata
Durame oro miele che si patina in grigio argento.

05
Uso esterno
Terrazze, rivestimenti, pontili, recinzioni e falegnameria esterna.

06
Classificazione controllata
Classi Premium, A+, AB e C definite sulla faccia a vista; tolleranza di cernita del 5%.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Bois**
Essenza	**Mélèze canadien**
Larghezza	**142 mm**
Profilo	**Lisse (S4S)**
Classe	**AB**
Applicazione	**Extérieur**
Lunghezza	**sur demande**
Protezione	**Aucune**

IL MATERIALE

Larice

Larice siberiano o canadese, denso e resinoso, per terrazze e rivestimenti.

Specie	**Larice siberiano (Larix sibirica); anche larice dahurico (Larix gmelinii) e larice occidentale (Larix occidentalis)**
Origine	**Siberia occidentale, centrale e meridionale**
Massa volumica	**570–710 kg/m³**
Colore	**Oro miele**
Fibratura e tessitura	**Fibratura dritta, tessitura media**
Umidità alla consegna	**18 % ±2**
Ritiro tangenziale	**8,2 %**
Tolleranza dimensionale	**6 %**
Ritiro radiale	**4,2 %**
Punto di saturazione delle fibre	**26 %**
Classi di aspetto	**Premium / A+ / AB / C**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Resistenza a compressione		**55 N/mm²**
Resistenza a flessione		**99 N/mm²**
Modulo di elasticità		**13800 N/mm²**
Durabilità naturale (classe)	EN 350	**3–4**
Resistenza ai funghi		**Moderatamente durabile**
Resistenza agli insetti		**Moderatamente durabile**
Resistenza alle termiti		**Moderatamente durabile**

POSA IN OPERA

Posa in opera

1. **Supporto** Posa senza contatto con il terreno e con ventilazione sufficiente.
2. **Fuga tra le doghe** Lasciare circa 4–7 mm tra le doghe (di più per le specie più nervose).
3. **Fuga di testa** Prevedere circa 2–3 mm tra le teste delle doghe.
4. **Avvitatura** Viti di lunghezza pari al doppio dello spessore della doga, avvitate a 90°, testa a filo (né sporgente né incassata).
5. **Preforatura** Preforare sempre, anche con viti autoforanti per terrazze.
6. **Fissaggi** Viti in acciaio inox A2 per legni esotici e larice.
7. **Lavorazione** Segagione e finitura: buone; chiodatura con preforo; essiccazione con rischio di deformazioni e fessure.
8. **Acclimatazione** Le doghe si adattano all'ambiente fino a 12 mesi, il che può influire sull'acustica.
9. **Controllo prima della posa** L'inizio della posa vale come accettazione dello stato del prodotto: segnalare difetti prima di tagliare, forare o trattare.
10. **Esecuzione** Posa da affidare a un professionista, a regola d'arte.

Stoccaggio

- **Accatastamento** Accatastare le doghe in piano, reggiate e/o caricate uniformemente, lasciando circolare l'aria.
- **Riparo** Conservare in luogo asciutto, al riparo da acqua e UV.
- **Accatastamento** Uno stoccaggio non vincolato espone a imbarcamento e svergolamento.

MANUTENZIONE

Manutenzione

Patina	**All'esterno il legno si patina d'argento senza perdere le sue caratteristiche tecniche.**
Rinnovo	**Per mantenere il colore originale applicare regolarmente un olio di manutenzione per legno da esterno.**
Rinnovo	**Rinnovare la terrazza due volte l'anno (prima e dopo l'inverno).**

QUANTITÀ

METRATURA AL M² — taglio 8 %

SUPERFICIE	FATTURATO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

AVVERTENZE

- **Materiale naturale** Legno 100% naturale e igroscopico: si gonfia con l'umidità e si ritira con il caldo. Venatura e colore variano da doga a doga.
- **Dimensioni** Larghezza e spessore reali possono differire di circa il 10% dalle misure fatturate.
- **Materiale naturale** Oli e tannini naturali possono causare macchie, scolorimenti e odori naturali.
- **Materiale naturale** All'esterno patina, deformazioni, fessurazioni e variazioni dimensionali sono fenomeni naturali e non costituiscono motivo di reclamo.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.