HYVLADE BRÄDOR

Bräda i sibirisk lärk 2 × 12 cm, klass AB, 3 m eller 4 m

LÄRK



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D7P18**
Dartank-EAN	**3701839312193**
Material	**Lärk**
Säljenhet	**Styck**

ÖVERSIKT

Översikt

Sibirisk lärk (Larix sibirica) och västamerikansk lärk med gyllene honungsfärgad kärna. Tätt, naturligt motståndskraftigt barrträ levererat vid cirka 18 % fuktkvot, för altaner, fasader, bryggor och staket.

FÖRDELAR

01
Tät
570–710 kg/m³ vid 12 % fuktkvot.

02
Starkt
Böjhållfasthet 99 N/mm² och elasticitetsmodul 13 800 N/mm².

03
Naturligt beständigt
Naturlig beständighetsklass 3–4 beroende på exponering.

04
Gyllene ton
Gyllene honungsfärgad kärna som patineras silvergrå.

05
Utomhusbruk
Altaner, fasader, bryggor, staket och yttre snickeri.

06
Kontrollerad sortering
Klasserna Premium, A+, AB och C på synlig sida; 5 % sorteringstolerans.

PRODUKTEGENSKAPER

Bredd	**12 cm**

MATERIALET

Lärk

Sibirisk eller kanadensisk lärk, tät och kådrik, för altaner och fasader.

Träslag	**Sibirisk lärk (Larix sibirica); även dahurisk lärk (Larix gmelinii) och västamerikansk lärk (Larix occidentalis)**
Ursprung	**Västra, centrala och södra Sibirien**
Densitet	**570–710 kg/m³**
Färg	**Gyllene honung**
Fiber och textur	**Rak fiber, medelgrov textur**
Fuktkvot vid leverans	**18 % ±2**
Tangentiell krympning	**8,2 %**
Måttolerans	**6 %**
Radiell krympning	**4,2 %**
Fibermättnadspunkt	**26 %**
Utseendeklasser	**Premium / A+ / AB / C**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Tryckhållfasthet		**55 N/mm²**
Böjhållfasthet		**99 N/mm²**
Elasticitetsmodul		**13800 N/mm²**
Naturlig beständighet (klass)	EN 350	**3–4**
Beständighet mot svamp		**Måttligt beständig**
Beständighet mot insekter		**Måttligt beständig**
Beständighet mot termiter		**Måttligt beständig**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Montera utan markkontakt och med tillräcklig ventilation.
2. **Springa mellan brädor** Lämna cirka 4–7 mm mellan brädorna (mer för de mest rörliga träslagen).
3. **Ändspringa** Lämna cirka 2–3 mm mellan brädändarna.
4. **Skruvning** Skruvar dubbelt så långa som brädans tjocklek, skruvade i 90°, skallen i nivå med ytan.
5. **Förborrning** Förborra alltid, även med självborrande trallskruv.
6. **Infästningar** Rostfria A2-skruvar för tropiska lövträ och lärk.
7. **Bearbetning** Sågning och ytbehandling: bra; spikning kräver förborrning; torkning med risk för deformation och sprickor.
8. **Acklimatisering** Brädorna anpassar sig till omgivningen i upp till 12 månader, vilket kan påverka akustiken.
9. **Kontroll före montering** När monteringen påbörjas godtas produktens skick: anmäl fel innan kapning, borrning eller behandling.
10. **Utförande** Montering bör utföras av fackman enligt god byggsed.

Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

SKÖTSEL

Underhåll

Patina	**Utomhus får träet en silvergrå patina utan att förlora sina tekniska egenskaper.**
Renovering	**För att behålla ursprungsfärgen, olja regelbundet med underhållsolja för utomhusträ.**
Renovering	**Renovera altanen två gånger om året (före och efter vintern).**

VARNINGAR

- **Naturmaterial** 100 % naturligt, hygroskopiskt trä: sväller i fukt och krymper i värme. Ådring och färg varierar mellan brädorna.
- **Mått** Verklig bredd och tjocklek kan avvika cirka 10 % från fakturerade mått.
- **Naturmaterial** Träets naturliga oljor och garvämnen kan ge fläckar, missfärgning och naturlig doft.
- **Naturmaterial** Utomhus är patina, deformation, sprickor och måttförändringar naturliga för trä och inte grund för reklamation.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.