S4S - LISSE

Planche LISSE Mélèze de Sibérie 45×142, classe AB

Essence de bois : Mélèze de Sibérie.

MÉLÈZE | INTÉRIEUR | AB



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D7W128**
EAN Dartank	**3701839311066**
Matériau	**Mélèze**
Unité de vente	**Mètre carré (m²)**

PRÉSENTATION

Présentation

Mélèze de Sibérie (Larix sibirica) et mélèze occidental, au cœur doré miel. Bois résineux dense et naturellement résistant, livré à environ 18 % d'humidité, pour terrasses, bardages, pontons et clôtures.

POINTS FORTS

01
Dense
570 à 710 kg/m³ à 12 % d'humidité.

02
Résistant
Résistance en flexion de 99 N/mm² et module d'élasticité de 13 800 N/mm².

03
Naturellement durable
Classe de durabilité naturelle 3 à 4 selon les conditions d'exposition.

04
Teinte dorée
Cœur doré miel qui se patine en gris argenté.

05
Usage extérieur
Terrasses, bardages, pontons, clôtures et menuiserie extérieure.

06
Classement contrôlé
Classes Premium, A+, AB et C définies face visible ; tolérance de tri de 5 %.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Essence	**Mélèze de Sibérie**
Largeur	**14,2 cm**
Profil	**Lisse**
Classe	**AB**
Application	**Intérieur**

LE MATÉRIAU

Mélèze

Mélèze de Sibérie ou du Canada, dense et résineux, pour terrasses et bardages.

Essence	**Mélèze de Sibérie (Larix sibirica) ; aussi mélèze de Dahurie (Larix gmelinii) et mélèze occidental (Larix occidentalis)**
Origine	**Sibérie occidentale, centrale et méridionale**
Masse volumique	**570–710 kg/m³**
Couleur	**Doré miel**
Fil et texture	**Fil droit, texture moyenne**
Humidité à la livraison	**18 % ±2**
Retrait tangentiel	**8,2 %**
Tolérance dimensionnelle	**6 %**
Retrait radial	**4,2 %**
Point de saturation des fibres	**26 %**
Classes d'aspect	**Premium / A+ / AB / C**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Résistance à la compression		**55 N/mm²**
Résistance à la flexion		**99 N/mm²**
Module d'élasticité		**13800 N/mm²**
Durabilité naturelle (classe)	EN 350	**3–4**
Résistance aux champignons		**Moyennement durable**
Résistance aux insectes		**Moyennement durable**
Résistance aux termites		**Moyennement durable**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Pose hors contact du sol, avec une ventilation suffisante.
2. **Jeu entre lames** Laisser environ 4 à 7 mm entre les lames (davantage pour les essences les plus nerveuses).
3. **Jeu en bout** Prévoir environ 2 à 3 mm entre les abouts de lames.
4. **Vissage** Vis d'une longueur égale à deux fois l'épaisseur de la lame, vissées à 90°, tête affleurante (ni saillante ni noyée).
5. **Pré-perçage** Pré-percer systématiquement, même avec des vis autoforeuses pour terrasse.
6. **Fixations** Vis en acier inoxydable A2 pour les bois exotiques et le mélèze.
7. **Usinage** Sciage et finition : bons ; clouage avec pré-perçage ; séchage avec risque de déformations et de fentes.
8. **Adaptation** Les lames s'adaptent à leur environnement pendant jusqu'à 12 mois, ce qui peut influer sur l'acoustique de l'ouvrage.
9. **Contrôle avant pose** Le début de la pose vaut acceptation de l'état du produit : signaler tout défaut avant découpe, perçage ou traitement.
10. **Mise en œuvre** Pose à confier à un professionnel, selon les règles de l'art.

Stockage

- **Empilage** Empiler les lames à plat, sanglées et/ou chargées uniformément, en laissant circuler l'air.
- **Abri** Stocker dans un lieu sec, à l'abri de l'eau et des UV.
- **Empilage** Un stockage non maintenu expose à un risque de tuilage et de vrillage.

ENTRETIEN

Entretien

Patine	**À l'extérieur, le bois se patine et prend un aspect argenté sans perte de ses caractéristiques techniques.**
Rénovation	**Pour conserver la teinte d'origine, appliquer régulièrement une huile d'entretien pour bois extérieur.**
Rénovation	**Rénover la terrasse deux fois par an (avant et après l'hiver).**

QUANTITÉS

MÉTRÉ AU M² — découpe 8 %

SURFACE	FACTURÉ
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

AVERTISSEMENTS

- **Matériau naturel** Bois 100 % naturel et hygroscopique : il gonfle par temps humide et se rétracte par temps chaud. Veinage et teinte varient d'une lame à l'autre.
- **Dimensions** La largeur et l'épaisseur réelles peuvent différer d'environ 10 % des cotes facturées.
- **Matériau naturel** Les huiles naturelles et tanins du bois peuvent provoquer taches, décolorations et odeurs naturelles.
- **Matériau naturel** À l'extérieur, patine, déformations, fentes et variations dimensionnelles sont des phénomènes naturels du bois et ne relèvent pas de la réclamation.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.