SKANDINAVISK FURU

Tryckimpregnerad brun fururibbad panel 28×120 klass C

Träslag: Tall. Tjocklek: 28 mm.

TRYCKIMPREGNERAD TALL | BOIS | EXTÉRIEUR | BC



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D7W112P**
Dartank-EAN	**3701839311233**
Material	**Tryckimpregnerad tall**
Tjocklek	**28 mm**
Säljenhet	**Kvadratmeter (m²)**

ÖVERSIKT

Träslag: Tall. Tjocklek: 28 mm. Bredd: 120mm. Längd: på begäran. Klass: BC. Profil: Ryflowany/Gładki. Skyddsmetod: Brun tryckimpregnering. Pris för: 1 m² brutto.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Bois**
Träslag	**Pin**
Bredd	**120 mm**
Profil	**Rainuré/Lisse**
Klass	**BC**
Användning	**Extérieur**
Längd	**sur demande**
Skydd	**Imprégnation sous pression Brun**

MATERIALET

Tryckimpregnerad tall

Tryckimpregnerad tall för utomhusbruk.

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Ytskydd		**Tryckimpregnering**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Montera utan markkontakt och med tillräcklig ventilation.
2. **Springa mellan brädor** Lämna cirka 4–7 mm mellan brädorna (mer för de mest rörliga träslagen).
3. **Ändspringa** Lämna cirka 2–3 mm mellan brädändarna.
4. **Skruvning** Skruvar dubbelt så långa som brädans tjocklek, skruvade i 90°, skallen i nivå med ytan.
5. **Förborrning** Förborra alltid, även med självborrande trallskruv.
6. **Kontroll före montering** När monteringen påbörjas godtas produktens skick: anmäl fel innan kapning, borrning eller behandling.
7. **Utförande** Montering bör utföras av fackman enligt god byggsed.

Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

MÄNGDER

MÄTNING PER M² — 8 % kapspill

YTA	FAKTURERAT
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

VARNINGAR

- **Naturmaterial** 100 % naturligt, hygroskopiskt trä: sväller i fukt och krymper i värme. Ådring och färg varierar mellan brädorna.
- **Mått** Verklig bredd och tjocklek kan avvika cirka 10 % från fakturerade mått.
- **Naturmaterial** Utomhus är patina, deformation, sprickor och måttförändringar naturliga för trä och inte grund för reklamation.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.