BOIS EXOTIQUE

Lame de terrasse Angelim Amargoso 21×145 LISSE, classe FAS

Essence de bois : Angelim Amargoso.

ANGELIM AMARGOSO | BOIS | EXTÉRIEUR



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D7W127**
EAN Dartank	**3701839311073**
Matériau	**Angelim amargoso**
Épaisseur	**21 mm**
Unité de vente	**Mètre carré (m²)**

PRÉSENTATION

Présentation

Feuillu d'Amérique du Sud au bois jaune-brun à brun foncé, dense (750 kg/m³ à 12 %) et rigide, livré sec. Utilisé pour terrasses, sols, ouvrages portuaires, ponts et menuiserie.

POINTS FORTS

01
Dense
750 kg/m³ à 12 % d'humidité.

02
Rigide
Module d'élasticité de 19 500 N/mm², flexion 110 N/mm².

03
Durable
Classe de durabilité naturelle 3 ; durable face aux insectes.

04
Séchage facile
Séchage rapide avec faible risque de fentes et de déformations.

05
Teinte chaude
Jaune-brun à brun foncé, aubier bien distinct.

06
Usages intensifs
Sols industriels, ouvrages portuaires, ponts et terrasses.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Bois**
Largeur	**145 mm**
Application	**Extérieur**
Longueur	**sur demande**
Profil	**Lisse**
Protection	**Aucune**
Essence	**Angelim Amargoso**
Classe	**FAS**

LE MATÉRIAU

Angelim amargoso

Feuillu sud-américain dense pour terrasses et ouvrages extérieurs.

Origine	**Amérique du Sud**
Masse volumique	**750 kg/m³**
Masse volumique	**950 kg/m³**
Couleur	**Jaune-brun à brun foncé**
Fil et texture	**Fil droit ou contrefil, texture grossière**
Tolérance dimensionnelle	**10 %**
Point de saturation des fibres	**23 %**
Classes d'aspect	**FAS KD**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Résistance à la compression		**58 N/mm²**
Résistance à la flexion		**110 N/mm²**
Module d'élasticité		**19500 N/mm²**
Durabilité naturelle (classe)	EN 350	**3**

Caractéristique	Norme	Résultat
Résistance aux champignons		**Moyennement durable**
Résistance aux insectes		**Durable**
Résistance aux termites		**Moyennement durable**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Pose hors contact du sol, avec une ventilation suffisante.
2. **Jeu entre lames** Laisser environ 4 à 7 mm entre les lames (davantage pour les essences les plus nerveuses).
3. **Jeu en bout** Prévoir environ 2 à 3 mm entre les abouts de lames.
4. **Vissage** Vis d'une longueur égale à deux fois l'épaisseur de la lame, vissées à 90°, tête affleurante (ni saillante ni noyée).
5. **Pré-perçage** Pré-percer systématiquement, même avec des vis autoforeuses pour terrasse.
6. **Fixations** Vis en acier inoxydable A2 pour les bois exotiques et le mélèze.
7. **Usinage** Sciage facile mais exigeant en effort, clouage avec pré-perçage ; collage difficile (colles spéciales).
8. **Contrôle avant pose** Le début de la pose vaut acceptation de l'état du produit : signaler tout défaut avant découpe, perçage ou traitement.
9. **Mise en œuvre** Pose à confier à un professionnel, selon les règles de l'art.

Stockage

- **Empilage** Empiler les lames à plat, sanglées et/ou chargées uniformément, en laissant circuler l'air.
- **Abri** Stocker dans un lieu sec, à l'abri de l'eau et des UV.
- **Empilage** Un stockage non maintenu expose à un risque de tuilage et de vrillage.

ENTRETIEN

Entretien

Patine	**À l'extérieur, le bois se patine et prend un aspect argenté sans perte de ses caractéristiques techniques.**
Rénovation	**Pour conserver la teinte d'origine, appliquer régulièrement une huile d'entretien pour bois extérieur.**
Rénovation	**Rénover la terrasse deux fois par an (avant et après l'hiver).**

QUANTITÉS

MÉTRÉ AU M² — découpe 8 %

SURFACE	FACTURÉ
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

AVERTISSEMENTS

- **Matériau naturel** Bois 100 % naturel et hygroscopique : il gonfle par temps humide et se rétracte par temps chaud. Veinage et teinte varient d'une lame à l'autre.
- **Dimensions** La largeur et l'épaisseur réelles peuvent différer d'environ 10 % des cotes facturées.
- **Matériau naturel** Les huiles naturelles et tanins du bois peuvent provoquer taches, décolorations et odeurs naturelles.
- **Matériau naturel** À l'extérieur, patine, déformations, fentes et variations dimensionnelles sont des phénomènes naturels du bois et ne relèvent pas de la réclamation.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.