EXOTISCH HOUT

Angelim Amargoso terrasplank 21×145 SMOOTH, FAS-klasse

Houtsoort: Angelim Amargoso.

ANGELIM AMARGOSO | BOIS | EXTÉRIEUR



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D7W127**
Dartank-EAN	**3701839311073**
Materiaal	**Angelim amargoso**
Dikte	**21 mm**
Verkoopeenheid	**Vierkante meter (m²)**

PRESENTATIE

Presentatie

Zuid-Amerikaans loofhout, geelbruin tot donkerbruin, dicht (750 kg/m³ bij 12%) en stijf, droog geleverd. Voor terrassen, vloeren, havenwerken, bruggen en schrijnwerk.

STERKE PUNTEN

01
Dicht
750 kg/m³ bij 12% vocht.

02
Stijf
Elasticiteitsmodulus 19.500 N/mm², buiging 110 N/mm².

03
Duurzaam
Natuurlijke duurzaamheidsklasse 3; duurzaam tegen insecten.

04
Makkelijk drogen
Droogt snel met weinig kans op scheuren of vervorming.

05
Warme kleur
Geelbruin tot donkerbruin, duidelijk afgetekend spint.

06
Intensief gebruik
Industriële vloeren, havenwerken, bruggen en terrassen.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Bois**
Breedte	**145 mm**
Toepassing	**Extérieur**
Lengte	**sur demande**
Profiel	**Lisse**
Bescherming	**Aucune**
Houtsoort	**Angelim Amargoso**
Klasse	**FAS**

HET MATERIAAL

Angelim amargoso

Dicht Zuid-Amerikaans loofhout voor terrassen en buitenwerken.

Herkomst	**Zuid-Amerika**
Volumieke massa	**750 kg/m³**
Volumieke massa	**950 kg/m³**
Kleur	**Geelbruin tot donkerbruin**
Draad en textuur	**Rechte of verstrengelde draad, grove textuur**
Maattolerantie	**10 %**
Vezelverzadigingspunt	**23 %**
Uitzichtklassen	**FAS KD**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Druksterkte		**58 N/mm²**
Buigsterkte		**110 N/mm²**
Elasticiteitsmodulus		**19500 N/mm²**
Natuurlijke duurzaamheid (klasse)	EN 350	**3**
Weerstand tegen schimmels		**Matig duurzaam**
Weerstand tegen insecten		**Duurzaam**
Weerstand tegen termieten		**Matig duurzaam**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** Plaatsen zonder bodemcontact en met voldoende ventilatie.
2. **Voeg tussen planken** Laat ongeveer 4–7 mm tussen de planken (meer bij sterk werkende houtsoorten).
3. **Kopse voeg** Voorzie ongeveer 2–3 mm tussen de kopse kanten.
4. **Schroeven** Schroeven twee keer zo lang als de plankdikte, onder 90° ingedraaid, kop gelijk met het oppervlak.
5. **Voorboren** Altijd voorboren, ook met zelfborende terrasschroeven.
6. **Bevestigingsmiddelen** Roestvrijstalen A2-schroeven voor tropisch hardhout en lariks.
7. **Bewerking** Zagen makkelijk maar zwaar; nagelen met voorboren; verlijmen moeilijk (speciale lijm).
8. **Controle vóór plaatsing** Met de start van de plaatsing aanvaardt u de staat van het product: meld gebreken vóór zagen, boren of behandelen.
9. **Uitvoering** Plaatsing door een vakman volgens de regels van de kunst.

Opslag

- **Stapelen** Planken vlak stapelen, omsjord en/of gelijkmatig verzwaard, met luchtcirculatie.
- **Beschutting** Droog bewaren, beschermd tegen water en UV.
- **Stapelen** Niet vastgezette opslag kan leiden tot schotelen en torderen.

ONDERHOUD

Onderhoud

Vergrijzing	**Buiten vergrijst het hout zilverachtig zonder technische eigenschappen te verliezen.**
Renovatie	**Om de oorspronkelijke kleur te behouden regelmatig een onderhoudsolie voor buitenhout aanbrengen.**
Renovatie	**Het terras twee keer per jaar renoveren (voor en na de winter).**

HOEVEELHEDEN

METING PER M² — 8% snijverlies

OPPERVLAK	GEFACTUREERD
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

WAARSCHUWINGEN

- **Natuurlijk materiaal** 100% natuurlijk, hygroscopisch hout: zwelt bij nat weer en krimpt bij warmte. Tekening en kleur verschillen per plank.
- **Afmetingen** Werkelijke breedte en dikte kunnen ca. 10% afwijken van de gefactureerde maten.
- **Natuurlijk materiaal** Natuurlijke oliën en looistoffen kunnen vlekken, verkleuringen en geuren veroorzaken.
- **Natuurlijk materiaal** Buiten zijn vergrijzing, vervorming, scheuren en maatveranderingen natuurlijk en geen reden tot klacht.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.