EXOTISKT TRÄ

Angelim Amargoso trallbräda 21×145 SMOOTH, FAS klass

Träslag: Angelim Amargoso.

ANGELIM AMARGOSO | BOIS | EXTÉRIEUR



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D7W127**
Dartank-EAN	**3701839311073**
Material	**Angelim amargoso**
Tjocklek	**21 mm**
Säljenhet	**Kvadratmeter (m²)**

ÖVERSIKT

Översikt

Sydamerikanskt lövträ, gulbrunt till mörkbrunt, tätt (750 kg/m³ vid 12 %) och styvt, levererat torrt. För altaner, golv, hamnanläggningar, broar och snickeri.

FÖRDELAR

01
Tät
750 kg/m³ vid 12 % fuktkvot.

02
Styvt
Elasticitetsmodul 19 500 N/mm², böjning 110 N/mm².

03
Beständigt
Naturlig beständighetsklass 3; beständigt mot insekter.

04
Lätt torkning
Torkar snabbt med liten risk för sprickor och deformation.

05
Varm färg
Gulbrunt till mörkbrunt, tydligt avgränsad splint.

06
Krävande användning
Industrigolv, hamnanläggningar, broar och altaner.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Bois**
Bredd	**145 mm**
Användning	**Extérieur**
Längd	**sur demande**
Profil	**Lisse**
Skydd	**Aucune**
Träslag	**Angelim Amargoso**
Klass	**FAS**

MATERIALET

Angelim amargoso

Tätt sydamerikanskt lövträ för altaner och utomhusarbeten.

Ursprung	**Sydamerika**
Densitet	**750 kg/m³**
Densitet	**950 kg/m³**
Färg	**Gulbrun till mörkbrun**
Fiber och textur	**Rak eller vriden fiber, grov textur**
Måttolerans	**10 %**
Fibermättnadspunkt	**23 %**
Utseendeklasser	**FAS KD**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Tryckhållfasthet		**58 N/mm²**
Böjhållfasthet		**110 N/mm²**
Elasticitetsmodul		**19500 N/mm²**
Naturlig beständighet (klass)	EN 350	**3**
Beständighet mot svamp		**Måttligt beständig**
Beständighet mot insekter		**Beständig**
Beständighet mot termiter		**Måttligt beständig**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Montera utan markkontakt och med tillräcklig ventilation.
2. **Springa mellan brädor** Lämna cirka 4–7 mm mellan brädorna (mer för de mest rörliga träslagen).
3. **Ändspringa** Lämna cirka 2–3 mm mellan brädändarna.
4. **Skruvning** Skruvar dubbelt så långa som brädans tjocklek, skruvade i 90°, skallen i nivå med ytan.
5. **Förborrning** Förborra alltid, även med självborrande trallskruv.
6. **Infästningar** Rostfria A2-skruvar för tropiska lövträ och lärk.
7. **Bearbetning** Lätt men tung sågning; spikning kräver förborrning; limning svår (speciallim).
8. **Kontroll före montering** När monteringen påbörjas godtas produktens skick: anmäl fel innan kapning, borrning eller behandling.
9. **Utförande** Montering bör utföras av fackman enligt god byggsed.

Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

SKÖTSEL

Underhåll

Patina	**Utomhus får träet en silvergrå patina utan att förlora sina tekniska egenskaper.**
Renovering	**För att behålla ursprungsfärgen, olja regelbundet med underhållsolja för utomhusträ.**
Renovering	**Renovera altanen två gånger om året (före och efter vintern).**

MÄNGDER

MÄTNING PER M² — 8 % kapspill

YTA	FAKTURERAT
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

VARNINGAR

- **Naturmaterial** 100 % naturligt, hygroskopiskt trä: sväller i fukt och krymper i värme. Ådring och färg varierar mellan brädorna.
- **Mått** Verklig bredd och tjocklek kan avvika cirka 10 % från fakturerade mått.
- **Naturmaterial** Träets naturliga oljor och garvämnen kan ge fläckar, missfärgning och naturlig doft.
- **Naturmaterial** Utomhus är patina, deformation, sprickor och måttförändringar naturliga för trä och inte grund för reklamation.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.