EXOTISCH HOUT

Jatoba SMOOTH 21×145 vlonderplank, FAS-klasse

Houtsoort: Jatoba. Dikte: 21 mm.

TROPISCH TERRASHOUT | BOIS | EXTÉRIEUR



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D7W94**
Dartank-EAN	**3701839307496**
Materiaal	**Tropisch terrashout**
Dikte	**21 mm**
Verkoopeenheid	**Vierkante meter (m²)**

PRESENTATIE

Houtsoort: Jatoba. Dikte: 21 mm. Breedte: 145 mm. Lengte: op aanvraag. Klasse: FAS. Profiel: Glad. Beschermingsmethode: Geen. Prijs voor: 1 m² bruto.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Bois**
Breedte	**145 mm**
Toepassing	**Extérieur**
Lengte	**sur demande**
Profiel	**Lisse**
Bescherming	**Aucune**
Houtsoort	**Jatoba**
Klasse	**FAS**

HET MATERIAAL

Tropisch terrashout

Andere tropische houtsoorten in FAS-kwaliteit voor terrassen en balken.

Uitzichtklassen	**FAS / FAS KD**

VERWERKING

Plaatsing

1. **Ondergrond** Plaatsen zonder bodemcontact en met voldoende ventilatie.
2. **Voeg tussen planken** Laat ongeveer 4–7 mm tussen de planken (meer bij sterk werkende houtsoorten).
3. **Kopse voeg** Voorzie ongeveer 2–3 mm tussen de kopse kanten.
4. **Schroeven** Schroeven twee keer zo lang als de plankdikte, onder 90° ingedraaid, kop gelijk met het oppervlak.
5. **Voorboren** Altijd voorboren, ook met zelfborende terrasschroeven.
6. **Bevestigingsmiddelen** Roestvrijstalen A2-schroeven voor tropisch hardhout en lariks.
7. **Controle vóór plaatsing** Met de start van de plaatsing aanvaardt u de staat van het product: meld gebreken vóór zagen, boren of behandelen.
8. **Uitvoering** Plaatsing door een vakman volgens de regels van de kunst.

Opslag

- **Stapelen** Planken vlak stapelen, omsjord en/of gelijkmatig verzwaard, met luchtcirculatie.
- **Beschutting** Droog bewaren, beschermd tegen water en UV.
- **Stapelen** Niet vastgezette opslag kan leiden tot schotelen en torderen.

HOEVEELHEDEN

METING PER M² — 8% snijverlies

OPPERVLAK	GEFACTUREERD
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.