BEKLEDING, LAMBRISERING EN SOFFIETEN

# 12,5×96 Scandinavisch sparren SOFTLINE klasse AB

Houtsoort: Scandinavisch sparrenhout.

VUREN | BOIS | EXTÉRIEUR | AB




## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D7R14** |
| Dartank-EAN | **3701839311981** |
| Materiaal | **Vuren** |
| Dikte | **12,5 mm** |
| Verkoopeenheid | **Vierkante meter (m²)** |

## PRESENTATIE

### Presentatie

Fijnspar (Picea abies) uit Noord-Europa, kamergedroogd en verwerkt tot geschaafde of geprofileerde planken. Licht, makkelijk te bewerken hout voor gevels, lambrisering, vloeren, terrassen en schrijnwerk.

## STERKE PUNTEN

**01**
### Noords hout
Europees vurenhout, onder meer uit Noord-Scandinavische bossen, met rechte draad.

**02**
### Lichte kleur
Crèmewit hout, makkelijk te beitsen of te schilderen.

**03**
### Licht en sterk
Ongeveer 390–450 kg/m³ bij een buigsterkte van 78 N/mm².

**04**
### Kamergedroogd
Droog geleverd en klaar voor plaatsing.

**05**
### Veelzijdig
Gevel, lambrisering, plafonds, vloeren, terrassen en binnen- of buitenschrijnwerk.

**06**
### Ruime keuze aan profielen
Vierzijdig geschaafd, messing-en-groef, afgeschuind, ruit of halfrond, in meerdere uitzichtklassen.

## PRODUCTKENMERKEN

| | |
|---|---|
| Materiaal | **Bois** |
| Houtsoort | **Épicéa scandinave** |
| Breedte | **96 mm** |
| Profiel | **Chanfrein** |
| Klasse | **AB** |
| Toepassing | **Extérieur** |
| Lengte | **sur demande** |
| Bescherming | **aucune** |
| Nuttige breedte | **88 mm** |

## HET MATERIAAL

### Vuren

Kamergedroogd Noords vurenhout, geschaafd of geprofileerd.

| | |
|---|---|
| Houtsoort | **Fijnspar (Picea abies)** |
| Herkomst | **Europa (incl. Noord-Scandinavische bossen)** |
| Volumieke massa | **390–450 kg/m³** |
| Kleur | **Crèmewit** |
| Draad en textuur | **Rechte draad, middelfijne textuur** |
| Tangentiële krimp | **7,9 %** |
| Maattolerantie | **10 %** |
| Radiale krimp | **3,6 %** |
| Vezelverzadigingspunt | **29 %** |
| Uitzichtklassen | **AB / B / BC / C** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Druksterkte | | **50 N/mm²** |
| Buigsterkte | | **78 N/mm²** |

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Elasticiteitsmodulus | | **11000 N/mm²** |
| Natuurlijke duurzaamheid (klasse) | EN 350 | **4** |
| Weerstand tegen schimmels | | **Matig duurzaam** |
| Weerstand tegen insecten | | **Matig duurzaam** |

## VERWERKING

### Plaatsing

1. **Ondergrond** Plaatsen zonder bodemcontact en met voldoende ventilatie.
2. **Voeg tussen planken** Laat ongeveer 4–7 mm tussen de planken (meer bij sterk werkende houtsoorten).
3. **Kopse voeg** Voorzie ongeveer 2–3 mm tussen de kopse kanten.
4. **Schroeven** Schroeven twee keer zo lang als de plankdikte, onder 90° ingedraaid, kop gelijk met het oppervlak.
5. **Voorboren** Altijd voorboren, ook met zelfborende terrasschroeven.
6. **Bewerking** Zagen en afwerken: goed; nagelen met voorboren; drogen met kans op vervorming en scheuren.
7. **Controle vóór plaatsing** Met de start van de plaatsing aanvaardt u de staat van het product: meld gebreken vóór zagen, boren of behandelen.
8. **Uitvoering** Plaatsing door een vakman volgens de regels van de kunst.

### Opslag

- **Stapelen** Planken vlak stapelen, omsjord en/of gelijkmatig verzwaard, met luchtcirculatie.
- **Beschutting** Droog bewaren, beschermd tegen water en UV.
- **Stapelen** Niet vastgezette opslag kan leiden tot schotelen en torderen.

## ONDERHOUD

### Onderhoud

| | |
|---|---|
| Vergrijzing | **Buiten vergrijst het hout zilverachtig zonder technische eigenschappen te verliezen.** |
| Renovatie | **Om de oorspronkelijke kleur te behouden regelmatig een onderhoudsolie voor buitenhout aanbrengen.** |
| Renovatie | **Het terras twee keer per jaar renoveren (voor en na de winter).** |

## HOEVEELHEDEN

### METING PER M² — 8% snijverlies

| OPPERVLAK | GEFACTUREERD |
|---|---|
| 5 m² | 5,4 m² |
| 10 m² | 10,8 m² |
| 20 m² | 21,6 m² |
| 50 m² | 54 m² |

## WAARSCHUWINGEN

- **Natuurlijk materiaal** 100% natuurlijk, hygroscopisch hout: zwelt bij nat weer en krimpt bij warmte. Tekening en kleur verschillen per plank.
- **Afmetingen** Werkelijke breedte en dikte kunnen ca. 10% afwijken van de gefactureerde maten.
- **Natuurlijk materiaal** Natuurlijke oliën en looistoffen kunnen vlekken, verkleuringen en geuren veroorzaken.
- **Natuurlijk materiaal** Buiten zijn vergrijzing, vervorming, scheuren en maatveranderingen natuurlijk en geen reden tot klacht.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.