28 MM

# Bänkskiva av gran 28×800/RUSTYK klass limmad skiva 3m

Träslag: Gran. Tjocklek: 28 mm.

GRAN BOIS INTÉRIEUR



## IDENTIFIERING

| | |
|---|---|
| Dartank-referens | **D7W137** |
| Dartank-EAN | **3701839310977** |
| Material | **Gran** |
| Tjocklek | **28 mm** |
| Säljenhet | **Styck** |

ÖVERSIKT

## Översikt

Gran (Picea abies) från norra Europa, kammartorkad och bearbetad till hyvlade eller profilerade brädor. Ljust, lätt och lättbearbetat virke för fasad, panel, golv, altaner och snickeri.

## FÖRDELAR

### 01
**Nordiskt virke**

Europeisk gran, bland annat från nordskandinaviska skogar, med rak fiber.

### 02
**Ljus färg**

Gräddvitt trä som är lätt att lasera eller måla.

### 03
**Lätt och starkt**

Cirka 390–450 kg/m³ med en böjhållfasthet på 78 N/mm².

### 04
**Kammartorkat**

Levereras torrt och klart för montering.

### 05
**Mångsidigt**

Fasad, panel, tak, golv, altaner samt inre och yttre snickeri.

### 06
**Stort urval av profiler**

Hyvlat runtom, spont, fasad, romb eller halvrundprofil, i flera utseendeklasser.

## PRODUKTEGENSKAPER

| | |
|---|---|
| Material | **Bois** |
| Bredd | **800 mm** |
| Användning | **Intérieur** |
| Längd | **3,00 m** |
| Profil | **Lisse** |
| Skydd | **Aucune** |
| Träslag | **Épicéa** |
| Klass | **Rustique** |

## MATERIALET

### Gran

Kammartorkad nordisk gran, hyvlad eller profilerad.

| | |
|---|---|
| Träslag | **Gran (Picea abies)** |
| Ursprung | **Europa (inkl. nordskandinaviska skogar)** |
| Densitet | **390–450 kg/m³** |
| Färg | **Gräddvit** |
| Fiber och textur | **Rak fiber, medelgrov textur** |
| Tangentiell krympning | **7,9 %** |
| Måttolerans | **10 %** |
| Radiell krympning | **3,6 %** |
| Fibermättnadspunkt | **29 %** |
| Utseendeklasser | **AB / B / BC / C** |

## PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Tryckhållfasthet | | **50 N/mm²** |
| Böjhållfasthet | | **78 N/mm²** |

| Egenskap | Standard | Resultat |
|---|---|---|
| Elasticitetsmodul | | **11000 N/mm²** |
| Naturlig beständighet (klass) | EN 350 | **4** |
| Beständighet mot svamp | | **Måttligt beständig** |
| Beständighet mot insekter | | **Måttligt beständig** |

## MONTERING

### Montering

1. **Underlag** Montera utan markkontakt och med tillräcklig ventilation.
2. **Springa mellan brädor** Lämna cirka 4–7 mm mellan brädorna (mer för de mest rörliga träslagen).
3. **Ändspringa** Lämna cirka 2–3 mm mellan brädändarna.
4. **Skruvning** Skruvar dubbelt så långa som brädans tjocklek, skruvade i 90°, skallen i nivå med ytan.
5. **Förborrning** Förborra alltid, även med självborrande trallskruv.
6. **Bearbetning** Sågning och ytbehandling: bra; spikning kräver förborrning; torkning med risk för deformation och sprickor.
7. **Kontroll före montering** När monteringen påbörjas godtas produktens skick: anmäl fel innan kapning, borrning eller behandling.
8. **Utförande** Montering bör utföras av fackman enligt god byggsed.

### Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

## SKÖTSEL

### Underhåll

| | |
|---|---|
| Patina | **Utomhus får träet en silvergrå patina utan att förlora sina tekniska egenskaper.** |
| Renovering | **För att behålla ursprungsfärgen, olja regelbundet med underhållsolja för utomhusträ.** |
| Renovering | **Renovera altanen två gånger om året (före och efter vintern).** |

## VARNINGAR

- **Naturmaterial** 100 % naturligt, hygroskopiskt trä: sväller i fukt och krymper i värme. Ådring och färg varierar mellan brädorna.
- **Mått** Verklig bredd och tjocklek kan avvika cirka 10 % från fakturerade mått.
- **Naturmaterial** Träets naturliga oljor och garvämnen kan ge fläckar, missfärgning och naturlig doft.
- **Naturmaterial** Utomhus är patina, deformation, sprickor och måttförändringar naturliga för trä och inte grund för reklamation.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.