RODAPIÉS PARA PARQUÉ

Rodapié cachemira - D12BA19

Rodapié cachemira - D12BA19 — rodapié para suelo laminado.

RODAPIÉ DE SPC COMPACTO | REACCIÓN AL FUEGO B



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D12BA19**
EAN Dartank	**3701839357804**
Material	**Rodapié de SPC compacto**
Colores	**Cachemire**
Unidad de venta	**Metro lineal**

PRESENTACIÓN

Presentación

Rodapié de SPC expandido de 15 mm de espesor, acabado en su color sin necesidad de pintura, totalmente impermeable y listo para encolar.

PUNTOS FUERTES

01
Totalmente impermeable
Insensible al agua y a la humedad: apto también para estancias húmedas.

02
Lista para colocar
Acabado de fábrica en el color: no requiere pintura.

03
Superficie dura
Dureza > 80 Shore D y resistencia al impacto > 2 J: resiste los golpes de la aspiradora.

04
Corte fácil
Se corta limpiamente con sierra de dientes finos; se puede taladrar.

05
Colocación encolada
Fijación con adhesivo de montaje, sin clips ni tornillos visibles.

06
Estable hasta 60 °C
Temperatura máxima de uso de 60 °C, sin deformación.

EL MATERIAL

Rodapié de SPC compacto

Rodapié de SPC expandido de 15 mm de espesor, acabado en su color sin necesidad de pintura, totalmente impermeable y listo para encolar.

Densidad	**≥ 1100 kg/m³**
Material	**SPC compacto expandido**
Uso	**Interior**
Espesor	**15 mm**
Longitud de barra	**2,4 m**
Sistema de unión	**Encolado con adhesivo de montaje**
Dureza	**≥ 80 Shore D**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Reacción al fuego		**B**
Resistencia al agua		**Totalmente insensible a la humedad**
Temperatura máxima de exposición		**60 °C**
Resistencia a la flexión		**3000 MPa ≈**
Resistencia al impacto		**> 2 J**
Temperatura de reblandecimiento		**≥ 100 °C**
Solidez a la luz		**Resistente**
Resistencia a la corrosión		**Resistente**

PUESTA EN OBRA

TEMPERATURA	ACLIMATACIÓN	PARED	HERRAMIENTAS
Estancia mantenida entre 5 y 30 °C.	24 h en la estancia.	Sin polvo, limpia, seca, desengrasada, imprimada y pintada, plana y homogénea.	Ingletadora o serrucho de dientes finos y caja de ingletes, adhesivo de montaje y pistola, transportador de ángulos, metro, nivel, espátula, esponja.

Instalación

1. **1** Esquinas: cortar a 45° tras comprobar el ángulo; si no es de 90°, cortar a la mitad del ángulo medido (94° → 47°).
2. **2** Uniones en línea recta: unir a tope las barras cortadas a 90°.
3. **3** Extremo libre: cortar la barra y una pieza final a 45° y pegar la pieza.
4. **4** Cortar la barra en vertical, de arriba abajo, con hoja fina y afilada; se puede taladrar y recortar.
5. **5** Aplicar el adhesivo de montaje en cordón en la cara trasera ranurada; presionar contra la pared y retirar el exceso de inmediato.
6. **6** Dejar secar al menos 12 h antes de cualquier acabado.

Almacenamiento

- **Almacenamiento** En su embalaje original, en plano, en un local seco y fresco.
- **Temperatura** Almacenamiento y transporte por encima de −5 °C.

CANTIDADES

MEDICIÓN POR METRO LINEAL — corte 5 %

LONGITUD	FACTURADO	BARRAS
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.