BATTISCOPA PER PARQUET

# Battiscopa cappuccino - D12BA09

Battiscopa cappuccino - D12BA09 — battiscopa per pavimento in laminato.

BATTISCOPA IN SPC COMPATTO | REAZIONE AL FUOCO B



## IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Riferimento Dartank | **D12BA09** |
| EAN Dartank | **3701839357903** |
| Materiale | **Battiscopa in SPC compatto** |
| Colori | **Cappuccino** |
| Unità di vendita | **Metro lineare** |

PRESENTAZIONE

## Presentazione

Battiscopa in SPC espanso da 15 mm, finito nel suo colore senza verniciatura, totalmente impermeabile e pronto da incollare.

PUNTI DI FORZA

**01**
### Totalmente impermeabile
Insensibile ad acqua e umidità: adatto anche ad ambienti umidi.

**02**
### Pronto da posare
Finitura di fabbrica nel colore: nessuna verniciatura necessaria.

**03**
### Superficie dura
Durezza > 80 Shore D e resistenza all'urto > 2 J: resiste ai colpi dell'aspirapolvere.

**04**
### Taglio facile
Si taglia in modo netto con sega a denti fini; forabile.

**05**
### Posa a colla
Fissaggio con adesivo di montaggio, senza clip né viti a vista.

**06**
### Stabile fino a 60 °C
Temperatura massima d'esercizio 60 °C, senza deformazioni.

## IL MATERIALE

### Battiscopa in SPC compatto

Battiscopa in SPC espanso da 15 mm, finito nel suo colore senza verniciatura, totalmente impermeabile e pronto da incollare.

| | |
|---|---|
| Massa volumica | **≥ 1100 kg/m³** |
| Materiale | **SPC compatto espanso** |
| Impiego | **Interno** |
| Spessore | **15 mm** |
| Lunghezza barra | **2,4 m** |
| Sistema di giunzione | **Incollaggio con adesivo di montaggio** |
| Durezza | **≥ 80 Shore D** |

## PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

| Caratteristica | Norma | Risultato |
|---|---|---|
| Reazione al fuoco | | **B** |
| Resistenza all'acqua | | **Totalmente insensibile all'umidità** |
| Temperatura massima di esposizione | | **60 °C** |
| Resistenza a flessione | | **3000 MPa ≈** |
| Resistenza all'urto | | **> 2 J** |
| Temperatura di rammollimento | | **≥ 100 °C** |
| Solidità alla luce | | **Resistente** |
| Resistenza alla corrosione | | **Resistente** |

## POSA IN OPERA

| TEMPERATURA | ACCLIMATAZIONE | PARETE | ATTREZZI |
|---|---|---|---|
| Locale mantenuto tra 5 e 30 °C. | 24 h nel locale di posa. | Spolverata, pulita, asciutta, sgrassata, primerizzata e verniciata, planare e omogenea. | Troncatrice o sega a mano a denti fini e cassetta per tagli obliqui, adesivo di montaggio e pistola, goniometro, metro, livella, spatola, spugna. |

### Posa

1. **1** Angoli: tagliare a 45° dopo aver verificato l'angolo; se non è di 90°, tagliare a metà dell'angolo misurato (94° → 47°).
2. **2** Giunzioni in linea: accostare le barre tagliate a 90°.
3. **3** Estremità libera: tagliare la barra e un terminale a 45°, poi incollare il terminale.
4. **4** Tagliare la barra in verticale, dall'alto verso il basso, con lama fine e affilata; forabile e rifilabile.
5. **5** Applicare l'adesivo di montaggio a cordone sul retro scanalato; premere contro la parete e rimuovere subito l'eccesso.
6. **6** Lasciare asciugare almeno 12 h prima di ogni finitura.

### Stoccaggio

- **Stoccaggio** Nell'imballo originale, in piano, in un locale asciutto e fresco.
- **Temperatura** Stoccaggio e trasporto sopra −5 °C.

## QUANTITÀ

### METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

| LUNGHEZZA | FATTURATO | BARRE |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.