PARKETPLINTEN

# Plint grijs 6 cm - D12BA24

Plint grijs 6 cm - D12BA24 — plint voor laminaatvloer.

PLINT VAN COMPACT SPC | BRANDREACTIE B



## IDENTIFICATIE

| | |
|---|---|
| Dartank-referentie | **D12BA24** |
| Dartank-EAN | **3701839357750** |
| Materiaal | **Plint van compact SPC** |
| Kleuren | **Gris** |
| Verkoopeenheid | **Strekkende meter** |

PRESENTATIE

## Presentatie

Plint van 15 mm dik geschuimd SPC, af fabriek in kleur afgewerkt zonder schilderen, volledig waterdicht en klaar om te verlijmen.

STERKE PUNTEN

**01**
### Volledig waterdicht
Ongevoelig voor water en vocht: ook geschikt voor natte ruimtes.

**02**
### Klaar om te plaatsen
Af fabriek in kleur afgewerkt: schilderen niet nodig.

**03**
### Hard oppervlak
Hardheid > 80 Shore D en slagvastheid > 2 J: bestand tegen stoten van de stofzuiger.

**04**
### Eenvoudig te zagen
Strak te zagen met een fijngetande zaag; boorbaar.

**05**
### Montage met lijm
Bevestiging met montagelijm, zonder clips of zichtbare schroeven.

**06**
### Stabiel tot 60 °C
Maximale gebruikstemperatuur 60 °C, zonder vervorming.

## HET MATERIAAL

### Plint van compact SPC

Plint van 15 mm dik geschuimd SPC, af fabriek in kleur afgewerkt zonder schilderen, volledig waterdicht en klaar om te verlijmen.

| | |
|---|---|
| Volumieke massa | **≥ 1100 kg/m³** |
| Materiaal | **Geschuimd compact SPC** |
| Toepassing | **Binnen** |
| Dikte | **15 mm** |
| Lengte per lat | **2,4 m** |
| Verbindingssysteem | **Verlijmd met montagelijm** |
| Hardheid | **≥ 80 Shore D** |

## PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

| Eigenschap | Norm | Resultaat |
|---|---|---|
| Brandreactie | | **B** |
| Waterbestendigheid | | **Volledig vochtbestendig** |
| Maximale blootstellingstemperatuur | | **60 °C** |
| Buigsterkte | | **3000 MPa ≈** |
| Slagvastheid | | **> 2 J** |
| Verwekingstemperatuur | | **≥ 100 °C** |
| Lichtechtheid | | **Bestendig** |
| Corrosiebestendigheid | | **Bestendig** |

## VERWERKING

| TEMPERATUUR | ACCLIMATISATIE | MUUR | GEREEDSCHAP |
|---|---|---|---|
| Ruimte tussen 5 en 30 °C houden. | 24 u in de ruimte. | Stofvrij, schoon, droog, ontvet, voorbehandeld en geschilderd, vlak en egaal. | Afkortzaag of fijngetande handzaag en verstekbak, montagelijm en kitpistool, hoekmeter, meetlint, waterpas, spatel, spons. |

### Plaatsing

1. **1** Hoeken: op 45° zagen na controle van de hoek; is die geen 90°, zaag dan op de helft van de gemeten hoek (94° → 47°).
2. **2** Rechte verbindingen: de op 90° gezaagde latten stuik tegen elkaar plaatsen.
3. **3** Vrij uiteinde: lat en eindstuk op 45° zagen en het eindstuk verlijmen.
4. **4** Zaag de lat rechtopstaand van boven naar beneden met een fijn, scherp blad; boren en bijsnijden mogelijk.
5. **5** Breng montagelijm in een rups aan op de gegroefde achterzijde; druk tegen de muur en verwijder overtollige lijm meteen.
6. **6** Minstens 12 u laten drogen vóór verdere afwerking.

### Opslag

- **Opslag** In de originele verpakking, plat, in een droge, koele ruimte.
- **Temperatuur** Opslag en transport boven −5 °C.

## HOEVEELHEDEN

### METING PER STREKKENDE METER — 5% snijverlies

| LENGTE | GEFACTUREERD | STAVEN |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

## KLEUREN EN OPTIES

### Kleuren

Gris

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.