PLINTHES DE PARQUET

Plinthe grise - D12BA21

Plinthe grise - D12BA21 — plinthe pour sol stratifié.

PLINTHE EN SPC COMPACT | RÉACTION AU FEU B



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D12BA21**
EAN Dartank	**3701839357781**
Matériau	**Plinthe en SPC compact**
Coloris	**Gris**
Unité de vente	**Mètre linéaire**

PRÉSENTATION

Présentation

Plinthe en SPC expansé de 15 mm d'épaisseur, finie dans sa teinte sans peinture, totalement imperméable et prête à poser par collage.

POINTS FORTS

01
Totalement imperméable
Insensible à l'eau et à l'humidité : convient aussi aux pièces humides.

02
Prête à poser
Produit fini dans la teinte : aucune peinture nécessaire.

03
Surface dure
Dureté > 80 Shore D et résistance au choc > 2 J : résiste aux coups d'aspirateur.

04
Découpe facile
Se coupe à la scie à denture fine, sans arrachement ; perçage possible.

05
Pose par collage
Fixation à la colle de montage, sans clips ni vis apparentes.

06
Stable jusqu'à 60 °C
Température maximale d'utilisation de 60 °C, sans déformation.

LE MATÉRIAU

Plinthe en SPC compact

Plinthe en SPC expansé de 15 mm d'épaisseur, finie dans sa teinte sans peinture, totalement imperméable et prête à poser par collage.

Masse volumique	**≥ 1100 kg/m³**
Matériau	**SPC compact expansé**
Usage	**Intérieur**
Épaisseur	**15 mm**
Longueur de barre	**2,4 m**
Système d'assemblage	**Collage à la colle de montage**
Dureté	**≥ 80 Shore D**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Réaction au feu		**B**
Résistance à l'eau		**Totalement insensible à l'humidité**
Température maximale d’exposition		**60 °C**
Résistance à la flexion		**3000 MPa ≈**
Résistance au choc		**> 2 J**
Température de ramollissement		**≥ 100 °C**
Solidité à la lumière		**Résistant**
Résistance à la corrosion		**Résistant**

MISE EN ŒUVRE

TEMPÉRATURE	ACCLIMATATION	MUR	OUTILLAGE
Pièce maintenue entre 5 et 30 °C.	24 h dans la pièce de pose.	Dépoussiéré, propre, sec, dégraissé, primé et peint, plan et homogène.	Scie à onglet ou scie à main à denture fine et boîte à onglets, colle de montage et pistolet, rapporteur d'angle, mètre, niveau, spatule, éponge.

Mise en œuvre

1. **1** Angles : couper à 45° après avoir vérifié l'angle ; s'il n'est pas de 90°, couper à la moitié de l'angle mesuré (94° → 47°).
2. **2** Raccords en ligne droite : abouter les barres coupées à 90°.
3. **3** Extrémité libre : couper la barre et un embout à 45°, puis coller l'embout.
4. **4** Couper la barre posée verticalement, de haut en bas, avec une lame fine et affûtée ; perçage et recoupe possibles.
5. **5** Appliquer la colle de montage en cordon sur la face arrière rainurée ; presser contre le mur et retirer aussitôt l'excédent.
6. **6** Laisser sécher au moins 12 h avant toute finition.

Stockage

- **Stockage** Dans l'emballage d'origine, à plat, dans un local sec et frais.
- **Température** Stockage et transport au-dessus de −5 °C.

QUANTITÉS

MÉTRÉ AU MÈTRE LINÉAIRE — coupe 5 %

LONGUEUR	FACTURÉ	BARRES
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

Gris

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.