PARKETT-SOCKELLEISTEN

# Sockelleiste grau - D12BA21

Sockelleiste grau - D12BA21 — Sockelleiste für Laminatboden.

SOCKELLEISTE AUS KOMPAKTEM SPC | BRANDVERHALTEN B



## IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Dartank-Artikelnummer | **D12BA21** |
| Dartank-EAN | **3701839357781** |
| Material | **Sockelleiste aus kompaktem SPC** |
| Farben | **Gris** |
| Verkaufseinheit | **Laufender Meter** |

## ÜBERBLICK

### Übersicht

15 mm starke Sockelleiste aus geschäumtem SPC, werkseitig fertig im Farbton ohne Anstrich, vollständig wasserfest und klebefertig.

## VORTEILE

**01**
**Vollständig wasserfest**
Unempfindlich gegen Wasser und Feuchtigkeit: auch für Feuchträume.

**02**
**Montagefertig**
Werkseitig farbig fertig: kein Streichen nötig.

**03**
**Harte Oberfläche**
Härte > 80 Shore D und Stoßfestigkeit > 2 J: hält Staubsaugerstößen stand.

**04**
**Leicht zu schneiden**
Mit feingezahnter Säge sauber zu schneiden; bohrbar.

**05**
**Klebemontage**
Befestigung mit Montagekleber, ohne Clips oder sichtbare Schrauben.

**06**
**Stabil bis 60 °C**
Maximale Gebrauchstemperatur 60 °C, ohne Verformung.

## DAS MATERIAL

### Sockelleiste aus kompaktem SPC

15 mm starke Sockelleiste aus geschäumtem SPC, werkseitig fertig im Farbton ohne Anstrich, vollständig wasserfest und klebefertig.

| | |
|---|---|
| Rohdichte | **≥ 1100 kg/m³** |
| Material | **Geschäumtes kompaktes SPC** |
| Einsatz | **Innenbereich** |
| Stärke | **15 mm** |
| Stablänge | **2,4 m** |
| Verbindungssystem | **Mit Montagekleber verklebt** |
| Härte | **≥ 80 Shore D** |

## LEISTUNGEN UND PRÜFERGEBNISSE

| Eigenschaft | Norm | Ergebnis |
|---|---|---|
| Brandverhalten | | **B** |
| Wasserbeständigkeit | | **Vollständig feuchtigkeitsbeständig** |
| Maximale Einwirkungstemperatur | | **60 °C** |
| Biegefestigkeit | | **3000 MPa ≈** |
| Stoßfestigkeit | | **> 2 J** |
| Erweichungstemperatur | | **≥ 100 °C** |
| Lichtechtheit | | **Beständig** |
| Korrosionsbeständigkeit | | **Beständig** |

## VERARBEITUNG

| TEMPERATUR | AKKLIMATISIERUNG | WAND | WERKZEUG |
|---|---|---|---|
| Raum zwischen 5 und 30 °C halten. | 24 h im Verlegeraum. | Staubfrei, sauber, trocken, entfettet, grundiert und gestrichen, eben und gleichmäßig. | Kappsäge oder feingezahnte Handsäge mit Gehrungslade, Montagekleber und Pistole, Winkelmesser, Maßband, Wasserwaage, Spachtel, Schwamm. |

### Verlegung

1. **1** Ecken: auf 45° schneiden, nachdem der Winkel geprüft wurde; bei Abweichung von 90° auf den halben Winkel schneiden (94° → 47°).
2. **2** Gerade Stöße: auf 90° geschnittene Leisten stumpf stoßen.
3. **3** Offenes Ende: Leiste und Endstück auf 45° schneiden und das Endstück ankleben.
4. **4** Leiste senkrecht stellen und von oben nach unten mit feinem, scharfem Blatt schneiden; Bohren und Nachschneiden möglich.
5. **5** Montagekleber als Raupe auf die gerillte Rückseite auftragen; an die Wand drücken und Überschuss sofort entfernen.
6. **6** Vor weiteren Arbeiten mindestens 12 h trocknen lassen.

### Lagerung

- **Lagerung** In der Originalverpackung, flach, in einem trockenen, kühlen Raum.
- **Temperatur** Lagerung und Transport über −5 °C.

## MENGEN

### AUFMASS PRO LAUFENDEN METER — 5 % Verschnitt

| LÄNGE | BERECHNET | STÄBE |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

## FARBEN UND OPTIONEN

### Farben

Gris

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.