RODAPIÉS PARA PARQUÉ

# Rodapié negro - D12BA11

Rodapié negro - D12BA11 — rodapié para suelo laminado.

RODAPIÉ DE SPC COMPACTO | REACCIÓN AL FUEGO B



## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D12BA11** |
| EAN Dartank | **3701839357880** |
| Material | **Rodapié de SPC compacto** |
| Colores | **Noir** |
| Unidad de venta | **Metro lineal** |

PRESENTACIÓN

## Presentación

Rodapié de SPC expandido de 15 mm de espesor, acabado en su color sin necesidad de pintura, totalmente impermeable y listo para encolar.

PUNTOS FUERTES

**01**
### Totalmente impermeable
Insensible al agua y a la humedad: apto también para estancias húmedas.

**02**
### Lista para colocar
Acabado de fábrica en el color: no requiere pintura.

**03**
### Superficie dura
Dureza > 80 Shore D y resistencia al impacto > 2 J: resiste los golpes de la aspiradora.

**04**
### Corte fácil
Se corta limpiamente con sierra de dientes finos; se puede taladrar.

**05**
### Colocación encolada
Fijación con adhesivo de montaje, sin clips ni tornillos visibles.

**06**
### Estable hasta 60 °C
Temperatura máxima de uso de 60 °C, sin deformación.

## EL MATERIAL

### Rodapié de SPC compacto

Rodapié de SPC expandido de 15 mm de espesor, acabado en su color sin necesidad de pintura, totalmente impermeable y listo para encolar.

| | |
|---|---|
| Densidad | **≥ 1100 kg/m³** |
| Material | **SPC compacto expandido** |
| Uso | **Interior** |
| Espesor | **15 mm** |
| Longitud de barra | **2,4 m** |
| Sistema de unión | **Encolado con adhesivo de montaje** |
| Dureza | **≥ 80 Shore D** |

## PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

| Característica | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Reacción al fuego | | **B** |
| Resistencia al agua | | **Totalmente insensible a la humedad** |
| Temperatura máxima de exposición | | **60 °C** |
| Resistencia a la flexión | | **3000 MPa ≈** |
| Resistencia al impacto | | **> 2 J** |
| Temperatura de reblandecimiento | | **≥ 100 °C** |
| Solidez a la luz | | **Resistente** |
| Resistencia a la corrosión | | **Resistente** |

## PUESTA EN OBRA

| TEMPERATURA | ACLIMATACIÓN | PARED | HERRAMIENTAS |
|---|---|---|---|
| Estancia mantenida entre 5 y 30 °C. | 24 h en la estancia. | Sin polvo, limpia, seca, desengrasada, imprimada y pintada, plana y homogénea. | Ingletadora o serrucho de dientes finos y caja de ingletes, adhesivo de montaje y pistola, transportador de ángulos, metro, nivel, espátula, esponja. |

### Instalación

1. **1** Esquinas: cortar a 45° tras comprobar el ángulo; si no es de 90°, cortar a la mitad del ángulo medido (94° → 47°).
2. **2** Uniones en línea recta: unir a tope las barras cortadas a 90°.
3. **3** Extremo libre: cortar la barra y una pieza final a 45° y pegar la pieza.
4. **4** Cortar la barra en vertical, de arriba abajo, con hoja fina y afilada; se puede taladrar y recortar.
5. **5** Aplicar el adhesivo de montaje en cordón en la cara trasera ranurada; presionar contra la pared y retirar el exceso de inmediato.
6. **6** Dejar secar al menos 12 h antes de cualquier acabado.

### Almacenamiento

- **Almacenamiento** En su embalaje original, en plano, en un local seco y fresco.
- **Temperatura** Almacenamiento y transporte por encima de −5 °C.

## CANTIDADES

### MEDICIÓN POR METRO LINEAL — corte 5 %

| LONGITUD | FACTURADO | BARRAS |
|---|---|---|
| 2 ml | 2,1 ml | 2 |
| 6 ml | 6,3 ml | 4 |
| 12 ml | 12,6 ml | 7 |
| 24 ml | 25,2 ml | 13 |

## COLORES Y OPCIONES

### Colores

● Noir

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.