BATTISCOPA PER PARQUET

Battiscopa nero - D12BA14

Battiscopa nero - D12BA14 — battiscopa per pavimento in laminato.

BATTISCOPA IN SPC COMPATTO **REAZIONE AL FUOCO B**



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D12BA14**
EAN Dartank	**3701839357859**
Materiale	**Battiscopa in SPC compatto**
Colori	**Noir**
Unità di vendita	**Metro lineare**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Battiscopa in SPC espanso da 15 mm, finito nel suo colore senza verniciatura, totalmente impermeabile e pronto da incollare.

PUNTI DI FORZA

01
Totalmente impermeabile
Insensibile ad acqua e umidità: adatto anche ad ambienti umidi.

02
Pronto da posare
Finitura di fabbrica nel colore: nessuna verniciatura necessaria.

03
Superficie dura
Durezza > 80 Shore D e resistenza all'urto > 2 J: resiste ai colpi dell'aspirapolvere.

04
Taglio facile
Si taglia in modo netto con sega a denti fini; forabile.

05
Posa a colla
Fissaggio con adesivo di montaggio, senza clip né viti a vista.

06
Stabile fino a 60 °C
Temperatura massima d'esercizio 60 °C, senza deformazioni.

IL MATERIALE

Battiscopa in SPC compatto

Battiscopa in SPC espanso da 15 mm, finito nel suo colore senza verniciatura, totalmente impermeabile e pronto da incollare.

Massa volumica	**≥ 1100 kg/m³**
Materiale	**SPC compatto espanso**
Impiego	**Interno**
Spessore	**15 mm**
Lunghezza barra	**2,4 m**
Sistema di giunzione	**Incollaggio con adesivo di montaggio**
Durezza	**≥ 80 Shore D**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Reazione al fuoco		**B**
Resistenza all'acqua		**Totalmente insensibile all'umidità**
Temperatura massima di esposizione		**60 °C**
Resistenza a flessione		**3000 MPa ≈**
Resistenza all'urto		**> 2 J**
Temperatura di rammollimento		**≥ 100 °C**
Solidità alla luce		**Resistente**
Resistenza alla corrosione		**Resistente**

POSA IN OPERA

TEMPERATURA	ACCLIMATAZIONE	PARETE	ATTREZZI
Locale mantenuto tra 5 e 30 °C.	24 h nel locale di posa.	Spolverata, pulita, asciutta, sgrassata, primerizzata e verniciata, planare e omogenea.	Troncatrice o sega a mano a denti fini e cassetta per tagli obliqui, adesivo di montaggio e pistola, goniometro, metro, livella, spatola, spugna.

Posa

1. **1** Angoli: tagliare a 45° dopo aver verificato l'angolo; se non è di 90°, tagliare a metà dell'angolo misurato (94° → 47°).
2. **2** Giunzioni in linea: accostare le barre tagliate a 90°.
3. **3** Estremità libera: tagliare la barra e un terminale a 45°, poi incollare il terminale.
4. **4** Tagliare la barra in verticale, dall'alto verso il basso, con lama fine e affilata; forabile e rifilabile.
5. **5** Applicare l'adesivo di montaggio a cordone sul retro scanalato; premere contro la parete e rimuovere subito l'eccesso.
6. **6** Lasciare asciugare almeno 12 h prima di ogni finitura.

Stoccaggio

- **Stoccaggio** Nell'imballo originale, in piano, in un locale asciutto e fresco.
- **Temperatura** Stoccaggio e trasporto sopra −5 °C.

QUANTITÀ

METRATURA AL METRO LINEARE — taglio 5 %

LUNGHEZZA	FATTURATO	BARRE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

COLORI E OPZIONI

Colori

● Noir

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.