PLINTHES

Plinthe Premium en polymère – D1PL88T

La plinthe D1PL88T permet également de dissimuler les câbles et de nombreux autres éléments intérieurs inesthétiques.

POLYMÈRE HAUTE DENSITÉ | INTÉRIEUR | COLLAGE | RÉACTION AU FEU E



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D1PL88T**
EAN Dartank	**3701839350041**
Matériau	**Polymère haute densité**
Coloris	**Blanc**
Unité de vente	**Pièce**

PRÉSENTATION

Présentation

Un polystyrène densifié qui allie légèreté de pose et tenue d'un matériau dur : arêtes nettes, surface lisse, aucune reprise d'humidité. Livré apprêté, il se peint à l'eau dans la teinte souhaitée.

POINTS FORTS

01
Étanche
Ne gonfle pas et ne se déforme pas : salle de bains, cuisine, pièces humides.

02
Dense et dur
Environ 450 kg/m³ et 40 Shore D : arêtes nettes et bonne tenue aux chocs.

03
Anti-rayures
Version plinthe durcie à 55 Shore D pour les zones exposées aux chocs.

04
Prêt à peindre
Apprêt mat d'usine anti-jaunissement ; toute peinture à l'eau.

05
Stable à la lumière
Résiste aux UV : la teinte ne s'altère pas au soleil.

06
Faible toxicité
Toxicité aiguë DL50 > 2000 mg/kg.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Polymère haute densité**
Finition	**Satin**
Application	**Intérieur**
Pose	**collage**
Poids	**0,45 kg**

LE MATÉRIAU

Polymère haute densité

Polystyrène densifié, compact et entièrement étanche, livré avec un apprêt mat d'usine prêt à peindre. Matière des plinthes, moulures murales et corniches à arêtes nettes, y compris en pièces humides.

Application	**Intérieur**
Composition	**Polystyrène (≈ 95 %) et agents de densification**
Masse volumique	**450 kg/m³ ≈**
Finition d'usine	**Apprêt mat appliqué en usine, anti-jaunissement ; version laquée satinée blanche sans peinture**
Épaisseur de matière	**7–50 mm**
Méthode de pose	**Collage**
Peintures compatibles	**Peinture à l'eau sans solvant**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Dureté		**40 Shore D**
Dureté		**55 Shore D** (version anti-rayures (plinthes))

Caractéristique	Norme	Résultat
Réaction au feu	EN 13501-1	**E**
Résistance à l'eau		**Étanche : ne gonfle pas, ne se déforme pas ; convient aux salles de bains et cuisines**
Température maximale d'exposition		**70 °C**
Résistance aux UV		**Résistant aux UV, la teinte ne s'altère pas au soleil**
Toxicité aiguë (DL50)		**> 2000 mg/kg**

MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre

1. **Support** Le support doit être sec, propre, dépoussiéré et dégraissé. Un mur qui s'effrite est primairisé au préalable.
2. **1. Mesurer et couper** Mesurer avec soin, puis couper à la boîte à onglets avec une scie à denture fine (coupes de 45° à 90°). Prévoir environ 10 % de longueur supplémentaire pour les coupes.
3. **2. Poncer et présenter** Ébavurer les coupes au papier abrasif fin, puis présenter les éléments à blanc pour contrôler le contact avec le mur et l'ajustement des onglets.
4. **3. Encoller** Appliquer la colle de montage sur toute la surface de contact. Coller aussi les jonctions entre éléments, avec la colle de jointoiement lorsqu'elle est prévue pour la gamme (jeu d'au moins 1 mm).
5. **4. Presser et nettoyer** Presser l'élément sur toute sa longueur. Il reste ajustable quelques minutes. Retirer l'excédent de colle à la spatule ou à l'éponge humide.
6. **5. Joints et raccords** Laisser sécher les joints 24 h. Reboucher le raccord mur/moulure avec la colle ou un enduit de rebouchage, puis poncer. Ne pas utiliser de mastic silicone : il ne se ponce pas et ne se peint pas.
7. **6. Peindre** Peindre avec une peinture à l'eau, sans solvant, en deux couches, en respectant les temps de séchage indiqués sur la peinture. En salle de bains, choisir une peinture à l'eau adaptée aux pièces humides.

ENTRETIEN

Entretien

Courant	**Aucun entretien particulier. Dépoussiérer au balai ou à l'aspirateur muni d'une brosse souple et propre.**
Surfaces laquées	**Les versions à finition laquée d'usine se nettoient au chiffon humide, à l'eau ou avec un nettoyant sans alcool.**

QUANTITÉS

DÉCLINAISONS — 1

VARIANTE	RÉF.
Standard	D1PL87T

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Blanc

AVERTISSEMENT

Peintures à solvant proscrites : utiliser une peinture à l’eau. Ne pas utiliser de mastic silicone aux raccords.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.