KVH C24

MADERA CONSTRUCCIÓN 80×80 Abeto KVH C24 Nsi

Especie de madera: Abeto.

MADERA MACIZA EMPALMADA KVH C24 | BOIS



IDENTIFICACIÓN

Referencia Dartank	**D7W221**
EAN Dartank	**3701839310045**
Material	**Madera maciza empalmada KVH C24**
Grosor	**80 mm**
Unidad de venta	**Metro lineal**

PRESENTACIÓN

Presentación

Madera estructural de pícea con láminas macizas empalmadas por entalladuras múltiples, secada al 15 % (±3 %), cepillada a 4 caras y biselada. Dos calidades: Si para obra vista, NSi para estructuras ocultas. Marcado CE.

PUNTOS FUERTES

01
Estable
Secado, cepillado a 4 caras y biselado garantizan una forma estable.

02
Clasificado C24
Clase resistente C24 según EN 338.

03
Seco
15 % ±3 % de humedad, que permite prescindir en gran medida de protectores.

04
Tolerancias ajustadas
±1 mm hasta 10 cm, ±1,5 mm de 10 a 30 cm.

05
Dos calidades
Si para obra vista, NSi para estructuras ocultas.

06
Grandes longitudes
El empalme permite longitudes estándar de hasta 13 m.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Material	**Bois**
Anchura	**80 mm**
Longitud	**sur demande**
Perfil	**S4S**
Protección	**Aucune**
Especie de madera	**Épicéa**
Clase	**Nsi (industrielle)**
Clase de resistencia	**KVH C24**

EL MATERIAL

Madera maciza empalmada KVH C24

Pícea maciza empalmada por entalladuras múltiples, secada, cepillada y biselada.

Especie	**Pícea común (Picea abies)**
Humedad en la entrega	**15 % ±3**
Clases de aspecto	**Si (visto) / NSi (no visto)**

PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

Característica	Norma	Resultado
Clase resistente	EN 338	**C24**
Tolerancia de sección	EN 336	**≤ 10 cm: ±1 mm; > 10 a 30 cm: ±1,5 mm (clase de tolerancia 2) mm**

PUESTA EN OBRA

Almacenamiento

- **Apilado** Apilar las lamas en plano, flejadas y/o cargadas uniformemente, dejando circular el aire.
- **Resguardo** Almacenar en lugar seco, protegido del agua y de los UV.
- **Apilado** Un almacenamiento sin sujeción conlleva riesgo de abarquillado y alabeo.

CANTIDADES

MEDICIÓN POR METRO LINEAL — corte 5 %

LONGITUD	FACTURADO	BARRAS
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

ADVERTENCIAS

- **Material natural** Madera 100 % natural e higroscópica: se hincha con la humedad y se contrae con el calor. Veta y color varían entre lamas.
- **Material natural** En exterior, pátina, deformaciones, fendas y variaciones dimensionales son fenómenos naturales y no son motivo de reclamación.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.