KVH C24

80×80 BOUWHOUT Vuren KVH C24 Nsi

Houtsoort: Sparren. Dikte: 80 mm.

GEVINGERLAST MASSIEF HOUT KVH C24 | BOIS



IDENTIFICATIE

Dartank-referentie	**D7W221**
Dartank-EAN	**3701839310045**
Materiaal	**Gevingerlast massief hout KVH C24**
Dikte	**80 mm**
Verkoopeenheid	**Strekkende meter**

PRESENTATIE

Presentatie

Constructiehout van vuren uit gevingerlaste massieve lamellen, gedroogd tot 15% (±3%), vierzijdig geschaafd en afgeschuind. Twee kwaliteiten: Si voor zichtwerk, NSi voor verborgen constructies. CE-gemarkeerd.

STERKE PUNTEN

01
Stabiel
Drogen, vierzijdig schaven en afschuinen zorgen voor vormvastheid.

02
Gesorteerd C24
Sterkteklasse C24 volgens EN 338.

03
Droog
15% ±3% vocht, waardoor houtbescherming grotendeels overbodig is.

04
Nauwe toleranties
±1 mm tot 10 cm, ±1,5 mm van 10 tot 30 cm.

05
Twee kwaliteiten
Si voor zichtwerk, NSi voor verborgen constructies.

06
Grote lengtes
Vingerlassen maakt standaardlengtes tot 13 m mogelijk.

PRODUCTKENMERKEN

Materiaal	**Bois**
Breedte	**80 mm**
Lengte	**sur demande**
Profiel	**S4S**
Bescherming	**Aucune**
Houtsoort	**Épicéa**
Klasse	**Nsi (industrielle)**
Sterkteklasse	**KVH C24**

HET MATERIAAL

Gevingerlast massief hout KVH C24

Massief vuren, gevingerlast, gedroogd, geschaafd en afgeschuind.

Houtsoort	**Fijnspar (Picea abies)**
Vochtgehalte bij levering	**15 % ±3**
Uitzichtklassen	**Si (zichtbaar) / NSi (niet zichtbaar)**

PRESTATIES EN TESTRESULTATEN

Eigenschap	Norm	Resultaat
Sterkteklasse	EN 338	**C24**
Doorsnedetolerantie	EN 336	**≤ 10 cm: ±1 mm; > 10 tot 30 cm: ±1,5 mm (tolerantieklasse 2) mm**

VERWERKING

Opslag

- **Stapelen** Planken vlak stapelen, omsjord en/of gelijkmatig verzwaard, met luchtcirculatie.
- **Beschutting** Droog bewaren, beschermd tegen water en UV.
- **Stapelen** Niet vastgezette opslag kan leiden tot schotelen en torderen.

HOEVEELHEDEN

METING PER STREKKENDE METER — 5% snijverlies

LENGTE	GEFACTUREERD	STAVEN
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

WAARSCHUWINGEN

- **Natuurlijk materiaal** 100% natuurlijk, hygroscopisch hout: zwelt bij nat weer en krimpt bij warmte. Tekening en kleur verschillen per plank.
- **Natuurlijk materiaal** Buiten zijn vergrijzing, vervorming, scheuren en maatveranderingen natuurlijk en geen reden tot klacht.

Niet-contractueel document. De waarden zijn indicatief; officiële documenten zijn op aanvraag beschikbaar.