KVARTSSTAVAR

20×20 konvex kvartsstav i furu

Träslag: Tall. Material: Trä.

TALL | BOIS | INTÉRIEUR | AB



IDENTIFIERING

Dartank-referens	**D6QR06**
Dartank-EAN	**3701839313619**
Material	**Tall**
Tjocklek	**20 mm**
Säljenhet	**m linéaire**

ÖVERSIKT

Översikt

Nordeuropeisk tall, kammartorkad och bearbetad till brädor, ribbor, lister eller limfogsskivor. Karaktärsfullt virke för golv, altaner, fasad och inredning.

FÖRDELAR

01
Nordisk tall
Europeisk tall, bland annat från nordskandinaviska skogar.

02
Varm ton
Gräddrosa trä med tydlig ådring.

03
Starkt
Cirka 400–500 kg/m³, böjhållfasthet 78 N/mm².

04
Kammartorkat
Levereras torrt och klart för montering.

05
Lättbearbetat
Går bra att såga, hyvla och ytbehandla; idealiskt för lister, socklar och snickeri.

06
Mångsidigt
Golv, altaner, fasad, limfogsskivor och inredning.

PRODUKTEGENSKAPER

Material	**Bois**
Träslag	**Thermo Pin**
Bredd	**20 mm**
Profil	**Quart-de-rond convexe**
Klass	**AB**
Användning	**Intérieur**
Längd	**2,5 mb**
Skydd	**Aucune**

MATERIALET

Tall

Kammartorkad nordisk tall, hyvlad eller profilerad.

Ursprung	**Europa (inkl. nordskandinaviska skogar)**
Densitet	**400–500 kg/m³**
Färg	**Gräddrosa**
Fiber och textur	**Rak fiber, medelgrov textur**
Tangentiell krympning	**7,9 %**
Måttolerans	**10 %**
Radiell krympning	**3,6 %**
Fibermättnadspunkt	**29 %**
Utseendeklasser	**Premium / AB / B / BC / C**

PRESTANDA OCH PROVRESULTAT

Egenskap	Standard	Resultat
Tryckhållfasthet		**50 N/mm²**
Böjhållfasthet		**78 N/mm²**
Elasticitetsmodul		**11000 N/mm²**
Naturlig beständighet (klass)	EN 350	**4**
Beständighet mot svamp		**Måttligt beständig**
Beständighet mot insekter		**Måttligt beständig**

MONTERING

Montering

1. **Underlag** Montera utan markkontakt och med tillräcklig ventilation.
2. **Springa mellan brädor** Lämna cirka 4–7 mm mellan brädorna (mer för de mest rörliga träslagen).
3. **Ändspringa** Lämna cirka 2–3 mm mellan brädändarna.
4. **Skruvning** Skruvar dubbelt så långa som brädans tjocklek, skruvade i 90°, skallen i nivå med ytan.
5. **Förborrning** Förborra alltid, även med självborrande trallskruv.
6. **Bearbetning** Sågning och ytbehandling: bra; spikning kräver förborrning; torkning med risk för deformation och sprickor.
7. **Kontroll före montering** När monteringen påbörjas godtas produktens skick: anmäl fel innan kapning, borrning eller behandling.
8. **Utförande** Montering bör utföras av fackman enligt god byggsed.

Lagring

- **Stapling** Stapla brädorna plant, spända och/eller jämnt belastade, med luftcirkulation.
- **Skydd** Förvara torrt, skyddat mot vatten och UV.
- **Stapling** Osäkrad lagring kan ge kupning och vridning.

SKÖTSEL

Underhåll

Patina	**Utomhus får träet en silvergrå patina utan att förlora sina tekniska egenskaper.**
Renovering	**För att behålla ursprungsfärgen, olja regelbundet med underhållsolja för utomhusträ.**
Renovering	**Renovera altanen två gånger om året (före och efter vintern).**

VARNINGAR

- **Naturmaterial** 100 % naturligt, hygroskopiskt trä: sväller i fukt och krymper i värme. Ådring och färg varierar mellan brädorna.
- **Mått** Verklig bredd och tjocklek kan avvika cirka 10 % från fakturerade mått.
- **Naturmaterial** Träets naturliga oljor och garvämnen kan ge fläckar, missfärgning och naturlig doft.
- **Naturmaterial** Utomhus är patina, deformation, sprickor och måttförändringar naturliga för trä och inte grund för reklamation.

Ej bindande dokument. Värdena är vägledande; officiella dokument lämnas på begäran.