SOL STRATIFIÉ — COLLECTION 6

# Panneau stratifié Chêne Beige

Panneau stratifié Chêne Beige — sol stratifié collection Ultra, classe AC4, pose clic.

STRATIFIÉ AC4 8 MM À CHANFREINS LAQUÉS | STRATIFIÉ | RÉACTION AU FEU CFL-S1




## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D12SO52P** |
| EAN Dartank | **3701839357330** |
| Matériau | **Stratifié AC4 8 mm à chanfreins laqués** |
| Coloris | **Marron** |
| Unité de vente | **Mètre carré (m²)** |

PRÉSENTATION

## Présentation

Lame stratifiée de 8 mm, classe AC4, chanfreins laqués sur 4 côtés et résistance à l'eau 24 h.

POINTS FORTS

**01**
### Abrasion AC4
Classe AC4 selon EN 13329 : adaptée aux pièces de vie à fort passage.

**02**
### Résiste 24 h à l'eau
Un liquide renversé peut rester jusqu'à 24 h en surface sans abîmer le sol.

**03**
### Pose clic sans colle
Assemblage par clic en pose flottante : rapide, propre et démontable.

**04**
### Antistatique
Charge électrostatique ≤ 2,0 kV (EN 1815) : moins de décharges au contact.

**05**
### Chauffage au sol
Compatible avec le chauffage au sol basse température, à eau ou électrique intégré à la chape.

**06**
### Garantie 25 ans
Garantie de 25 ans en usage résidentiel, 10 ans en usage commercial (conditions sur demande).

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

| | |
|---|---|
| Matière | **Stratifié** |

## LE MATÉRIAU

### Stratifié AC4 8 mm à chanfreins laqués

Lame stratifiée de 8 mm, classe AC4, chanfreins laqués sur 4 côtés et résistance à l'eau 24 h.

| | |
|---|---|
| Type de revêtement | **Stratifié (HDF)** |
| Épaisseur | **8 mm** |
| Chanfrein | **4 côtés, laqué** |
| Système d'assemblage | **Clic** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Classe d'usage | EN 13329 | **21-22-23 / 31-32** |
| Réaction au feu | EN 13501-1 | **Cfl-s1** |
| Résistance à l'eau | | **24 h (liquide en surface)** |
| Classe d'abrasion | EN 13329 | **AC4** |
| Résistance à l'abrasion | EN 13329 | **≥ 4000 cycles** |
| Résistance au choc | EN 13329 ; EN 17368 | **Petite bille ≥ 35 mm ; grande bille ≥ 750 mm** |
| Résistance à la rayure | EN 438-2 | **Charge ≥ 3 N** |
| Chaise à roulettes | ISO 4918 | **Type W, 25 000 cycles : aucun changement** |
| Pied de meuble | EN 424 | **Aucun dommage visible (pied type 0)** |
| Résistance du verrouillage | ISO 24334 | **Grand côté ≥ 1 kN/m ; petit côté ≥ 2 kN/m** |
| Charge électrostatique | EN 1815 | **≤ 2 kV** (exigence ≤ 2,0 kV) |
| Gonflement après 24 h | ISO 24336 | **≤ 18 %** (immersion 24 h à 20 °C · exigence ≤ 18 %) |
| Résistance thermique | EN 12996 | **0,055 m²·K/W** |
| Résistance aux taches | EN 438 | **Classe 5 (groupes 1 et 2) ; classe 4 (groupe 3)** |
| Solidité à la lumière | EN ISO 4892-2 | **Classe 4 (échelle de gris)** |
| Émission de formaldéhyde | EN 717-1 | **E1 (< 0,01 ppm)** |
| Glissance | EN 13893 | **DS (μ ≥ 0,30)** |

## DOCUMENTS TECHNIQUES

**CE**

**Marquage CE**

EN 14041:2004/AC:2006 ; EN 13329

Sur demande

**GARANTIE**

**Conditions de garantie — sols stratifiés**

2025

Sur demande

## GARANTIE

**Garantie**

| | | |
|---|---|---|
| **25 ans** Usage résidentiel | **10 ans** Usage commercial | **Liquide en surface essuyé sous 24 h : 5 ans** Résistance à l'eau |

| | |
|---|---|
| **Pose conforme à la notice avec des accessoires agréés ; garantie réservée au premier acquéreur, sur facture.** Conditions | **Défauts d'aspect visibles avant la pose, usure anormale, rayures et chocs, dégâts des eaux (fuites, inondation), humidité du support.** Exclusions |

## CHAUFFAGE AU SOL

**Chauffage au sol**

| | |
|---|---|
| Systèmes admis | **Chauffage basse température à eau chaude ou électrique, noyé dans la chape ; pose flottante uniquement.** |
| Résistance thermique | **Résistance thermique totale du sol (revêtement + sous-couche) ≤ 0,15 m²·K/W.** |
| Températures | **27 °C maximum en surface ; 50 °C maximum en départ d'eau ; variations de 5 °C par jour au plus.** |
| Mise en chauffe | **Chape d'au moins 21 jours ; chauffer progressivement au moins 2 semaines avant la pose, puis couper le chauffage jusqu'à ce que le sol descende sous 18 °C pour poser.** |
| Après la pose | **Remonter la température de 5 °C par jour ; maintenir au moins 50 % d'humidité relative en période de chauffe ; éviter les tapis épais qui accumulent la chaleur.** |
| Surface de pose | **Longueur et largeur d'un seul tenant ≤ 12 m sur sol chauffant.** |
| Rafraîchissement | **Admis avec régulation du point de rosée : eau de départ jamais sous 18–22 °C selon le climat ; résistance thermique conseillée ≤ 0,09 m²·K/W.** |

## MISE EN ŒUVRE

### SUPPORT
Sec, propre, plan et stable ; planéité ≤ 2 mm sous la règle de 1 m.

### HUMIDITÉ DE LA CHAPE
≤ 1,5 % (chape ciment) ou ≤ 0,3 % (chape anhydrite), sur toute l'épaisseur.

### ACCLIMATATION
48 h dans la pièce de pose, emballages fermés, à 18–22 °C et 40–65 % d'humidité relative.

### SOUS-COUCHE
Sous-couche conforme à EN 16354 ; sur chape minérale, film PE ≥ 0,2 mm, lés chevauchés de 20 cm et adhésivés.

### JOINTS DE DILATATION
8 à 10 mm le long des murs, autour des tuyaux, seuils et éléments fixes ; fractionnement sous les portes et au-delà de 10 m.

### POSE FLOTTANTE
Le sol ne doit jamais être fixé au support : pas d'îlot de cuisine ni de meuble lourd vissé dessus.

### Mise en œuvre

1. **1** Contrôler chaque lame à la lumière du jour avant la pose : une lame présentant un défaut visible ne doit pas être posée (la pose vaut acceptation).
2. **2** Dérouler le film PE puis la sous-couche, lés bord à bord, sans chevauchement de la sous-couche.
3. **3** Poser la première rangée avec des cales de 8 à 10 mm contre les murs.
4. **4** Emboîter les lames par clic, côté court puis côté long, en décalant les joints d'about d'une rangée à l'autre.
5. **5** Réserver un jeu de 8 à 10 mm autour des tuyaux, poteaux et huisseries ; créer un joint de fractionnement aux passages de porte.
6. **6** Retirer les cales, puis fixer plinthes et profils au mur ou au support, jamais au revêtement.
7. **7** Pièces humides (gammes résistantes à l'eau) : garnir les joints de dilatation d'un fond de joint PE compressible et d'un mastic silicone élastique ; étancher plinthes, profils et rosaces.

### Stockage

- **Ambiance** Conditions optimales : 18–22 °C et 40–65 % d'humidité relative, avant, pendant et après la pose.
- **Acclimatation** Laisser les paquets fermés 48 h dans la pièce de pose.

## ENTRETIEN

### Entretien

| | |
|---|---|
| À sec | **Brosse douce, aspirateur ou balai microfibre au quotidien.** |
| À l'humide | **Serpillière bien essorée et eau tiède ; si besoin, nettoyant pour stratifié sans cire ni savon.** |
| À proscrire | **Nettoyeur vapeur, produit pur versé sur le sol, détergents organiques, cires, vernis, lustrants et laine d'acier.** |
| Protection | **Paillasson à l'entrée, patins feutre sous les meubles, tapis de protection sous les sièges à roulettes.** |
| Taches | **Café, vin, graisse : chiffon essoré et un peu de détergent synthétique. Encre, vernis, goudron : alcool à brûler ou acétone (hors chanfreins). Cire, chewing-gum : laisser durcir puis gratter au grattoir plastique.** |
| Électricité statique | **Maintenir une humidité relative d'environ 50 % ou plus réduit les charges statiques.** |

## QUANTITÉS

### DÉCLINAISONS — 12

| VARIANTE | RÉF. |
|---|---|
| Panneau stratifié Chêne Aurelia | D12SO66P |
| Panneau stratifié Chêne Imperium | D12SO65P |
| Panneau stratifié Chêne Monarch | D12SO60P |
| Panneau stratifié Chêne Vittoria | D12SO61P |
| Panneau stratifié Chêne Flamboyant | D12SO38P |
| Panneau stratifié Chêne Garda | D12SO35P |
| Panneau stratifié Chêne Epoque | D12AC83P |
| Panneau stratifié Chêne Provence | D12AC82P |
| Panneau stratifié Chêne Royal | D12SO63P |
| Panneau stratifié Chêne Superior | D12SO62P |
| Panneau stratifié Chêne Arktyczny | D12SO41P |
| Panneau stratifié Chêne Atelier | D12SO47P |

## COLORIS ET OPTIONS

### Coloris

- Marron

### À SAVOIR

Hors gammes résistantes à l'eau, le stratifié ne se pose pas dans les pièces mouillées ou très humides (salle de bain, sauna). Aucune gamme ne convient aux douches à l'italienne, saunas, piscines ou pièces avec siphon de sol.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.