PAVIMENTO IN LAMINATO — COLLEZIONE 7

Pannello laminato in rovere Klasyczny

Pannello laminato in rovere Klasyczny — Pavimento in laminato della collezione Ultra, classe AC5, installazione a clic.

LAMINATO AC5 8 MM CON BISELLATURE VERNICIATE | STRATIFIÉ | REAZIONE AL FUOCO CFL-S1



IDENTIFICAZIONE

Riferimento Dartank	**D12SO34P**
EAN Dartank	**3701839357514**
Materiale	**Laminato AC5 8 mm con bisellature verniciate**
Colori	**Marron**
Unità di vendita	**Metro quadrato (m²)**

PRESENTAZIONE

Presentazione

Doga in laminato da 8 mm, classe AC5 (≥ 6000 cicli), bisellatura verniciata su 4 lati e resistenza all'acqua 24 h.

PUNTI DI FORZA

01
Abrasione AC5
Classe AC5 (≥ 6000 cicli) secondo EN 13329: la massima resistenza all'usura della gamma.

02
Resiste 24 h all'acqua
Un liquido versato può restare fino a 24 h in superficie senza danneggiare il pavimento.

03
Posa click senza colla
Giunzione a click in posa flottante: rapida, pulita e smontabile.

04
Reazione al fuoco Cfl-s1
Classificazione Cfl-s1 secondo EN 13501-1.

05
Riscaldamento a pavimento
Compatibile con riscaldamento a pavimento a bassa temperatura, ad acqua o elettrico, annegato nel massetto.

06
Garanzia 25 anni
Garanzia del produttore di 25 anni per uso residenziale, 10 anni per uso commerciale.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Materiale	**Stratifié**

IL MATERIALE

Laminato AC5 8 mm con bisellature verniciate

Doga in laminato da 8 mm, classe AC5 (≥ 6000 cicli), bisellatura verniciata su 4 lati e resistenza all'acqua 24 h.

Tipo di rivestimento	**Laminato (HDF)**
Spessore	**8 mm**
Bisello	**4 lati, verniciato**

PRESTAZIONI E RISULTATI DI PROVA

Caratteristica	Norma	Risultato
Classe d'uso	EN 13329	**21-22-23 / 31-32**
Reazione al fuoco	EN 13501-1	**Cfl-s1**
Resistenza all'acqua		**24 h (liquido in superficie)**
Classe di abrasione	EN 13329	**AC5**
Resistenza all'abrasione	EN 13329	**≥ 6000 cicli**
Resistenza all'urto	EN 13329 ; EN 17368	**Sfera piccola ≥ 35 mm; sfera grande ≥ 750 mm**
Resistenza al graffio	EN 438-2	**Carico ≥ 3 N**
Sedia a rotelle	ISO 4918	**Tipo W, 25.000 cicli: nessuna variazione**

Caratteristica	Norma	Risultato
Piede di mobile	EN 424	**Nessun danno visibile (piede tipo 0)**
Resistenza del bloccaggio	ISO 24334	**Lato lungo ≥ 1 kN/m; lato corto ≥ 2 kN/m**
Rigonfiamento dopo 24 h	ISO 24336	**≤ 18 %** (immersion 24 h à 20 °C · requisito ≤ 18 %)
Resistenza termica	EN 12996	**0,055 m²·K/W**
Resistenza alle macchie	EN 438	**Classe 5 (gruppi 1 e 2); classe 4 (gruppo 3)**
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	**Classe 4 (scala dei grigi)**
Emissione di formaldeide	EN 717-1	**E1 (< 0,01 ppm)**
Scivolosità	EN 13893	**DS (μ ≥ 0,30)**

DOCUMENTI TECNICI

CE

Marcatura CE

EN 14041:2004/AC:2006 ; EN 13329

Su richiesta

GARANTIE

Condizioni di garanzia del produttore — pavimenti in laminato

2025

Su richiesta

GARANZIA

Garanzia

25 anni Uso residenziale	**10 anni** Uso commerciale	**Liquido rimosso entro 24 h: 5 anni** Resistenza all'acqua
Posa conforme alle istruzioni con accessori approvati; garanzia riservata al primo acquirente, su fattura. Condizioni	**Difetti estetici visibili prima della posa, usura anomala, graffi e urti, danni da acqua (perdite, allagamenti), umidità del supporto.** Esclusioni	

RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Riscaldamento a pavimento

Sistemi ammessi	Riscaldamento a bassa temperatura ad acqua calda o elettrico annegato nel massetto; solo posa flottante.
Resistenza termica	Resistenza termica totale (rivestimento + materassino) ≤ 0,15 m²·K/W.
Temperature	27 °C massimo in superficie; 50 °C massimo di mandata; variazioni non oltre 5 °C al giorno.
Messa in funzione	Massetto di almeno 21 giorni; riscaldare gradualmente per almeno 2 settimane prima della posa, poi spegnere finché il pavimento scende sotto i 18 °C.
Dopo la posa	Aumentare la temperatura di 5 °C al giorno; mantenere almeno il 50% di umidità relativa nel periodo di riscaldamento; evitare tappeti spessi che accumulano calore.
Superficie di posa	Lunghezza e larghezza continue ≤ 12 m su pavimento riscaldato.
Raffrescamento a pavimento	Ammesso con regolazione del punto di rugiada: acqua di mandata mai sotto 18–22 °C secondo il clima; resistenza termica consigliata ≤ 0,09 m²·K/W.

POSA IN OPERA

SUPPORTO
Asciutto, pulito, planare e stabile; planarità ≤ 2 mm sotto staggia da 1 m.

UMIDITÀ DEL MASSETTO
≤ 1,5% (massetto cementizio) o ≤ 0,3% (massetto in anidrite), su tutto lo spessore.

ACCLIMATAZIONE
48 h nel locale di posa, confezioni chiuse, a 18–22 °C e 40–65% di umidità relativa.

MATERASSINO
Materassino conforme a EN 16354; su massetto minerale, film PE ≥ 0,2 mm sormontato di 20 cm e nastrato.

GIUNTI DI DILATAZIONE
Da 8 a 10 mm lungo le pareti, attorno a tubi, soglie ed elementi fissi; giunti di frazionamento sotto le porte e oltre 10 m.

POSA FLOTTANTE
Il pavimento non va mai fissato al supporto: niente isole cucina o mobili pesanti avvitati sopra.

Posa

1. **1** Controllare ogni doga alla luce del giorno prima della posa: una doga con difetti visibili non va posata (la posa vale come accettazione).
2. **2** Stendere il film PE e poi il materassino, accostati, senza sormontare il materassino.
3. **3** Posare la prima fila con distanziatori da 8 a 10 mm contro le pareti.
4. **4** Unire le doghe a click, lato corto poi lato lungo, sfalsando i giunti di testa tra le file.
5. **5** Lasciare un gioco di 8–10 mm attorno a tubi, pilastri e telai; creare un giunto di frazionamento nei passaggi porta.
6. **6** Rimuovere i distanziatori, poi fissare battiscopa e profili alla parete o al supporto, mai al rivestimento.
7. **7** Ambienti umidi (gamme resistenti all'acqua): riempire i giunti con cordone PE comprimibile e silicone elastico; sigillare battiscopa, profili e rosoni.

Stoccaggio

- **Ambiente** Condizioni ottimali: 18–22 °C e 40–65% di umidità relativa, prima, durante e dopo la posa.
- **Acclimatazione** Lasciare le confezioni chiuse 48 h nel locale di posa.

MANUTENZIONE

Cura e manutenzione

A secco	**Scopa morbida, aspirapolvere o mop in microfibra ogni giorno.**
A umido	**Mop ben strizzato e acqua tiepida; se serve, detergente per laminato senza cere né saponi.**
Da evitare	**Pulitori a vapore, prodotti puri versati a terra, detergenti organici, cere, vernici, lucidanti e lana d'acciaio.**
Protezione	**Zerbino all'ingresso, feltrini sotto i mobili, tappetino protettivo sotto le sedie a rotelle.**
Macchie	**Caffè, vino, grasso: panno strizzato e poco detergente sintetico. Inchiostro, smalto, catrame: alcol denaturato o acetone (non nei bisellature). Cera, gomma: lasciare indurire e raschiare con raschietto in plastica.**
Elettricità statica	**Mantenere un'umidità relativa intorno al 50% o superiore riduce le cariche statiche.**

QUANTITÀ

METRATURA AL M² — taglio 8 %

SUPERFICIE	FATTURATO
5 m²	5,4 m²
10 m²	10,8 m²
20 m²	21,6 m²
50 m²	54 m²

COLORI E OPZIONI

Colori

- Marron

> **IMPORTANTE**
>
> Salvo le gamme resistenti all'acqua, il laminato non va posato in ambienti bagnati o molto umidi (bagno, sauna). Nessuna gamma è adatta a docce a filo pavimento, saune, piscine o locali con scarico a pavimento.

Documento non contrattuale. I valori sono indicativi; i documenti ufficiali sono forniti su richiesta.