SOL STRATIFIÉ — COLLECTION 3

Panneau stratifié Chêne Spokojny

Panneau stratifié Chêne Spokojny — sol stratifié collection Hydro72, classe AC4, pose clic.

STRATIFIÉ HYDROFUGE AC4 8 MM — 72 H | STRATIFIÉ



IDENTIFICATION

Référence Dartank	**D12SO40P**
EAN Dartank	**3701839357453**
Matériau	**Stratifié hydrofuge AC4 8 mm — 72 h**
Coloris	**Marron**
Unité de vente	**Mètre carré (m²)**

PRÉSENTATION

Présentation

Lame stratifiée hydrofuge de 8 mm, classe AC4, chanfreins 4 côtés, résistante à l'eau 72 h.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matière	**Stratifié**

LE MATÉRIAU

Stratifié hydrofuge AC4 8 mm — 72 h

Lame stratifiée hydrofuge de 8 mm, classe AC4, chanfreins 4 côtés, résistante à l'eau 72 h.

Type de revêtement	**Stratifié (HDF)**
Classe d'usage	**23**
Épaisseur	**8 mm**
Chanfrein	**4 côtés**
Système d'assemblage	**Clic, sans colle**

PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

Caractéristique	Norme	Résultat
Résistance à l'eau		**72 h (liquide en surface)**
Classe d'abrasion		**AC4**

DOCUMENTS TECHNIQUES

GARANTIE

Conditions de garantie — sols stratifiés

2025

Sur demande

GARANTIE

Garantie

À vie
Usage résidentiel

5 ans
Usage commercial

Pose conforme à la notice avec des accessoires agréés ; garantie réservée au premier acquéreur, sur facture.
Conditions

Défauts d'aspect visibles avant la pose, usure anormale, rayures et chocs, dégâts des eaux (fuites, inondation), humidité du support.
Exclusions

CHAUFFAGE AU SOL

Chauffage au sol

Systèmes admis	Chauffage basse température à eau chaude ou électrique, noyé dans la chape ; pose flottante uniquement.
Résistance thermique	Résistance thermique totale du sol (revêtement + sous-couche) ≤ 0,15 m²·K/W.
Températures	27 °C maximum en surface ; 50 °C maximum en départ d'eau ; variations de 5 °C par jour au plus.
Mise en chauffe	Chape d'au moins 21 jours ; chauffer progressivement au moins 2 semaines avant la pose, puis couper le chauffage jusqu'à ce que le sol descende sous 18 °C pour poser.
Après la pose	Remonter la température de 5 °C par jour ; maintenir au moins 50 % d'humidité relative en période de chauffe ; éviter les tapis épais qui accumulent la chaleur.
Surface de pose	Longueur et largeur d'un seul tenant ≤ 12 m sur sol chauffant.
Rafraîchissement	Admis avec régulation du point de rosée : eau de départ jamais sous 18–22 °C selon le climat ; résistance thermique conseillée ≤ 0,09 m²·K/W.

MISE EN ŒUVRE

SUPPORT
Sec, propre, plan et stable ; planéité ≤ 2 mm sous la règle de 1 m.

HUMIDITÉ DE LA CHAPE
≤ 1,5 % (chape ciment) ou ≤ 0,3 % (chape anhydrite), sur toute l'épaisseur.

ACCLIMATATION
48 h dans la pièce de pose, emballages fermés, à 18–22 °C et 40–65 % d'humidité relative.

SOUS-COUCHE
Sous-couche conforme à EN 16354 ; sur chape minérale, film PE ≥ 0,2 mm, lés chevauchés de 20 cm et adhésivés.

JOINTS DE DILATATION
8 à 10 mm le long des murs, autour des tuyaux, seuils et éléments fixes ; fractionnement sous les portes et au-delà de 10 m.

POSE FLOTTANTE
Le sol ne doit jamais être fixé au support : pas d'îlot de cuisine ni de meuble lourd vissé dessus.

Mise en œuvre

1. **1** Contrôler chaque lame à la lumière du jour avant la pose : une lame présentant un défaut visible ne doit pas être posée (la pose vaut acceptation).
2. **2** Dérouler le film PE puis la sous-couche, lés bord à bord, sans chevauchement de la sous-couche.
3. **3** Poser la première rangée avec des cales de 8 à 10 mm contre les murs.
4. **4** Emboîter les lames par clic, côté court puis côté long, en décalant les joints d'about d'une rangée à l'autre.
5. **5** Réserver un jeu de 8 à 10 mm autour des tuyaux, poteaux et huisseries ; créer un joint de fractionnement aux passages de porte.
6. **6** Retirer les cales, puis fixer plinthes et profils au mur ou au support, jamais au revêtement.
7. **7** Pièces humides (gammes résistantes à l'eau) : garnir les joints de dilatation d'un fond de joint PE compressible et d'un mastic silicone élastique ; étancher plinthes, profils et rosaces.

Stockage

- **Ambiance** Conditions optimales : 18–22 °C et 40–65 % d'humidité relative, avant, pendant et après la pose.
- **Acclimatation** Laisser les paquets fermés 48 h dans la pièce de pose.

ENTRETIEN

Entretien

À sec	**Brosse douce, aspirateur ou balai microfibre au quotidien.**
À l'humide	**Serpillière bien essorée et eau tiède ; si besoin, nettoyant pour stratifié sans cire ni savon.**
À proscrire	**Nettoyeur vapeur, produit pur versé sur le sol, détergents organiques, cires, vernis, lustrants et laine d'acier.**
Protection	**Paillasson à l'entrée, patins feutre sous les meubles, tapis de protection sous les sièges à roulettes.**
Taches	**Café, vin, graisse : chiffon essoré et un peu de détergent synthétique. Encre, vernis, goudron : alcool à brûler ou acétone (hors chanfreins). Cire, chewing-gum : laisser durcir puis gratter au grattoir plastique.**
Électricité statique	**Maintenir une humidité relative d'environ 50 % ou plus réduit les charges statiques.**

QUANTITÉS

DÉCLINAISONS — 12

VARIANTE	RÉF.
Panneau stratifié Chêne Aurelia	D12SO66P
Panneau stratifié Chêne Imperium	D12SO65P
Panneau stratifié Chêne Monarch	D12SO60P
Panneau stratifié Chêne Vittoria	D12SO61P
Panneau stratifié Chêne Flamboyant	D12SO38P
Panneau stratifié Chêne Garda	D12SO35P
Panneau stratifié Chêne Epoque	D12AC83P
Panneau stratifié Chêne Provence	D12AC82P
Panneau stratifié Chêne Royal	D12SO63P
Panneau stratifié Chêne Superior	D12SO62P
Panneau stratifié Chêne Arktyczny	D12SO41P
Panneau stratifié Chêne Atelier	D12SO47P

COLORIS ET OPTIONS

Coloris

- Marron

À SAVOIR

Hors gammes résistantes à l'eau, le stratifié ne se pose pas dans les pièces mouillées ou très humides (salle de bain, sauna). Aucune gamme ne convient aux douches à l'italienne, saunas, piscines ou pièces avec siphon de sol.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.