EXOTISCHES HOLZ

40×60 Exotisch verklebtes LEGAR für Terrassen, Klasse FJ

Dicke: 40 mm. Breite: 60 mm.

TROPISCHES TERRASSENHOLZ | BOIS | INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR | FJ



IDENTIFIKATION

Dartank-Artikelnummer	**D7W157**
Dartank-EAN	**3701839310748**
Material	**Tropisches Terrassenholz**
Stärke	**40 mm**
Verkaufseinheit	**Laufender Meter**

ÜBERBLICK

Dicke: 40 mm. Breite: 60 mm. Länge: auf Anfrage. Klasse: FJ. Profil: S4S. Schutzmethode: Keine. Verkauft in Paketen: Nein. Preis für: 1 Bruttolaufmeter.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Material	**Bois**
Holzart	**Bois exotique**
Breite	**60 mm**
Profil	**S4S**
Klasse	**FJ**
Anwendung	**Intérieur et extérieur**
Länge	**sur demande**
Schutz	**Aucune**

DAS MATERIAL

Tropisches Terrassenholz

Weitere tropische Laubhölzer in FAS-Qualität für Terrassen und Unterkonstruktion.

Sortierklassen	**FAS / FAS KD**

VERARBEITUNG

Verarbeitung

1. **Unterkonstruktion** Verlegung ohne Erdkontakt mit ausreichender Belüftung.
2. **Fugenabstand** Etwa 4–7 mm Abstand zwischen den Dielen lassen (bei stark arbeitenden Holzarten mehr).
3. **Stoßfuge** Etwa 2–3 mm zwischen den Stirnseiten vorsehen.
4. **Verschraubung** Schrauben mit doppelter Dielenstärke als Länge, im 90°-Winkel eindrehen, Kopf bündig (weder überstehend noch versenkt).
5. **Vorbohren** Immer vorbohren, auch bei selbstbohrenden Terrassenschrauben.
6. **Befestigungsmittel** Edelstahlschrauben A2 für Tropenhölzer und Lärche.
7. **Kontrolle vor der Verlegung** Mit Verlegebeginn gilt der Zustand als akzeptiert: Mängel vor Zuschnitt, Bohren oder Behandlung melden.
8. **Ausführung** Verlegung durch einen Fachbetrieb nach den Regeln der Technik.

Lagerung

- **Stapelung** Bretter flach stapeln, gegurtet und/oder gleichmäßig beschwert, mit Luftzirkulation.
- **Schutz** Trocken, vor Wasser und UV geschützt lagern.
- **Stapelung** Ungesicherte Lagerung kann zu Schüsseln und Verdrehen führen.

MENGEN

AUFMASS PRO LAUFENDEN METER — 5 % Verschnitt

LÄNGE	BERECHNET	STÄBE
2 ml	2,1 ml	2
6 ml	6,3 ml	4
12 ml	12,6 ml	7
24 ml	25,2 ml	13

Unverbindliches Dokument. Die Werte sind Richtwerte; offizielle Dokumente erhalten Sie auf Anfrage.