CARREAUX ROMAINS

# Tuile romaine, imprégnée de noir

Carreaux créés en coopération avec l'architecte Hernan Gomez.

**PLAQUETTE DE PAREMENT EN CIMENT EFFET BRIQUE ANCIENNE**



## IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Référence Dartank | **D11CF11** |
| EAN Dartank | **3701839358917** |
| Matériau | **Plaquette de parement en ciment effet brique ancienne** |
| Coloris | **Noir** |
| Unité de vente | **Pièce** |

## PRÉSENTATION

### Présentation

Le charme d'un mur de briques centenaire, sans l'épaisseur ni le poids de la brique pleine : ces plaquettes moulées sur des briques originales du XIXe siècle habillent murs intérieurs, façades, cheminées et escaliers.

## POINTS FORTS

**01**
Relief authentique moulé sur briques d'origine du XIXe siècle

**02**
Plus de 100 motifs : un mur sans répétition visible

**03**
Faible épaisseur (env. 1,5 cm) et env. 24 kg/m²

**04**
Intérieur comme façade

**05**
Pièces d'angle et éléments assortis pour des finitions nettes

**06**
Large palette de teintes, du blanc au graphite

## LE MATÉRIAU

### Plaquette de parement en ciment effet brique ancienne

Plaquettes murales moulées sur des briques d'origine du XIXe siècle : rayures, creux et éclats caractéristiques, pour murs intérieurs et façades.

| | |
|---|---|
| Composition | **Élément moulé à base de ciment** |
| Fabrication | **Fabrication artisanale, moulée à la main** |
| Usage | **Intérieur et extérieur** |
| Aspect de surface | **Relief vieilli d'après brique du XIXe siècle, plus de 100 motifs** |
| Épaisseur | **15–15 mm env.** |
| Format nominal | **Face longue env. 6,5 × 27 cm ; demi-face env. 6,5 × 13,5 cm** |
| Masse surfacique | **24 kg/m² env.** |
| Découpe | **Disque diamant pour pierre ou béton, ou entaille sur la face avant puis rupture pour un bord plus naturel** |
| Consommation | **Env. 50 plaquettes/m² avec joint de 1 cm** |
| Largeur de joint | **1 cm (mur)** |
| Consommation de mortier de joint | **Env. 2,5 kg/m² pour un joint de 1 cm** |
| Marge de coupe conseillée | **3 % env.** |
| Conditionnement | **Carton de 0,5 m² (25 plaquettes, env. 12 kg), sur palette filmée** |

## PERFORMANCES ET RÉSULTATS D'ESSAIS

| Caractéristique | Norme | Résultat |
|---|---|---|
| Résistance aux intempéries | | **Résiste aux variations de température, à l'humidité, aux précipitations et aux UV (version extérieure)** |

## MISE EN ŒUVRE

### Mise en œuvre

1. **Support** Support sec, dégraissé, propre et exempt de parties non adhérentes, puis primairisé.
2. **Joints de dilatation** Reprendre chaque joint de dilatation du mur par un joint dans le parement, au même endroit.
3. **Collage** Choisir le mortier-colle selon la destination : intérieur ou extérieur, mur ou sol, mur de cheminée, cuisine ou salle de bains.
4. **Découpe** Couper au disque pierre/béton, ou entailler la face avant et rompre pour un bord d'aspect naturel.
5. **Jointoiement** Jointoyer avec un mortier de joint assorti à la teinte ; une collection de plaquettes peut se poser sans joint.
6. **Imprégnation** Imprégner après la pose et le jointoiement, une fois le joint sec depuis au moins 24 h ; recommandé en extérieur, cuisine, salle de bains, mur de cheminée et couloirs.

## COLORIS ET OPTIONS

### Coloris

● Noir

> **AVERTISSEMENT**
>
> Produit moulé artisanalement : chaque élément présente des variations de relief et de teinte. Mélanger les éléments de plusieurs cartons lors de la pose.

Document non contractuel. Les valeurs sont données à titre indicatif ; les documents officiels sont fournis sur demande.