COLECCIÓN DE TEJAS ANTIGUAS DE LADRILLO EN PENDIENTE

# Teja de ladrillo inclinada vieja

* ¿Dónde se deben impregnar las baldosas y lechadas?

**PLAQUETA DE CEMENTO EFECTO LADRILLO ANTIGUO**



## IDENTIFICACIÓN

| | |
|---|---|
| Referencia Dartank | **D11BR48** |
| EAN Dartank | **3701839359327** |
| Material | **Plaqueta de cemento efecto ladrillo antiguo** |
| Colores | **Gris** |
| Unidad de venta | **Pieza** |

## PRESENTACIÓN

### Presentación

El encanto de un muro de ladrillo centenario sin el grosor ni el peso del ladrillo macizo: plaquetas moldeadas sobre ladrillos originales del siglo XIX para paredes, fachadas, chimeneas y escaleras.

## PUNTOS FUERTES

**01**
Relieve auténtico moldeado sobre ladrillos originales del siglo XIX

**02**
Más de 100 motivos: una pared sin repetición visible

**03**
Poco espesor (aprox. 1,5 cm) y aprox. 24 kg/m²

**04**
Interior y fachada

**05**
Piezas de esquina y elementos a juego para acabados limpios

**06**
Amplia gama de tonos, del blanco al grafito

## EL MATERIAL

### Plaqueta de cemento efecto ladrillo antiguo

Plaquetas murales moldeadas sobre ladrillos originales del siglo XIX: rayas, huecos y desconchones característicos, para paredes interiores y fachadas.

| | |
|---|---|
| Composición | **Elemento moldeado a base de cemento** |
| Fabricación | **Fabricación artesanal, moldeado a mano** |
| Uso | **Interior y exterior** |
| Acabado superficial | **Relieve envejecido de ladrillo del siglo XIX, más de 100 motivos** |
| Espesor | **15–15 mm env.** |
| Formato nominal | **Cara larga aprox. 6,5 × 27 cm; media cara aprox. 6,5 × 13,5 cm** |
| Peso por m² | **24 kg/m² env.** |
| Corte | **Disco para piedra u hormigón, o marcar la cara vista y partir para un borde más natural** |
| Consumo | **Aprox. 50 plaquetas/m² con junta de 1 cm** |
| Ancho de junta | **1 cm (pared)** |
| Consumo de mortero de juntas | **Aprox. 2,5 kg/m² para junta de 1 cm** |
| Margen de corte aconsejado | **3 % env.** |
| Embalaje | **Caja de 0,5 m² (25 plaquetas, aprox. 12 kg), en palé filmado** |

## PRESTACIONES Y RESULTADOS DE ENSAYOS

| Característica | Norma | Resultado |
|---|---|---|
| Resistencia a la intemperie | | **Resiste a los cambios de temperatura, la humedad, las precipitaciones y los UV (versión exterior)** |

## PUESTA EN OBRA

### Instalación

1. **Soporte** Soporte seco, desengrasado, limpio y sin partes sueltas, y después imprimado.
2. **Juntas de dilatación** Repetir cada junta de dilatación del muro con una junta en el revestimiento en el mismo lugar.
3. **Pegado** Elegir el adhesivo según el destino: interior o exterior, pared o suelo, pared de chimenea, cocina o baño.
4. **Corte** Cortar con disco de piedra/hormigón, o marcar la cara vista y partir para un borde de aspecto natural.
5. **Rejuntado** Rejuntar con un mortero a juego con el color; una colección de plaquetas puede colocarse sin junta.
6. **Impregnación** Impregnar tras la colocación y el rejuntado, con la junta seca al menos 24 h; recomendado en exterior, cocina, baño, pared de chimenea y pasillos.

## COLORES Y OPCIONES

### Colores

- Gris

> **ADVERTENCIA**
>
> Producto moldeado artesanalmente: cada pieza varía en relieve y tono. Mezclar piezas de varias cajas al colocar.

Documento no contractual. Los valores son orientativos; los documentos oficiales se facilitan bajo petición.